

Εποxy A/F Tiecoat

Αστάρια

Εποξική συνδετική επίστρωση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εποξική συνδετικής επίστρωση δύο συστατικών, χωρίς πίσσα. Για χρήση ως συνδετική επίστρωση μεταξύ αντιδιαβρωτικών και υφαλοχρωμάτων, για διασφάλιση της μέγιστης προσκόλλησης και απόδοσης του συστήματος.

* Κατάλληλο για χρήση στη βαφή νεότευκτων ή σε εργασίες συντήρησης και επισκευών.

* Αυξημένο (μέχρι 5 ημέρες) διάστημα πρόσθετης επίστρωσης υφαλοχρώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χρώμα	ΥΡΑ950-Light Grey
Τελείωμα	Θαμπό
Συγκεκριμένη Βαρύτητα	1.48
Ογκοι στερεών	57%
Αναλογία Μίξης	Αναλογία όγκου 4 μέρη Part A για κάθε 1 μέρος Part B
Μετατροπείς/Παράγοντας Σκλήρυνσης	ΥΡΑ955
Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος	1 χρόνια
VOC (Όπως παρέχεται)	445 g/lit (EPA Method 24)
VOC (Διαλυτικό ΕΕ)	306 g/kg Οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Οδηγία του Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ)
Διαστάσεις Μονάδας	5 Lt, 20 Lt . Για τη διαθεσιμότητα άλλων μεγεθών, συμβουλευτείτε την International.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

	Στέγνωμα			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Σκληρό Στέγνωμα	24 ώρες	20 ώρες	16 ώρες	12 ώρες
Στεγνό στην αφή	12 ώρες	8.5 ώρες	6 ώρες	4 ώρες
Όριο Ζωής Δοχείου	8 ώρες	7 ώρες	6 ώρες	4 ώρες

	Επικάλυψη							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Επικαλυμμένο από	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο
Epoxy A/F Tiecoat	36 ώρες	42 μέρες	18 ώρες	35 μέρες	12 ώρες	28 μέρες	8 ώρες	14 μέρες
International/Interlux Antifouling	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Micron 350	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Micron 66	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Micron 77	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Micron 99	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Micron Extra	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Micron Extra 2	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Micron Extra EU	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Trilux 33	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Ultra 300	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες
Uni-Pro 250	24 ώρες	8 μέρες	15 ώρες	6 μέρες	12 ώρες	5 μέρες	8 ώρες	3 μέρες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία

Χρησιμοποιήστε σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές Global Yacht. Όλες οι επιφάνειες που θα επιστρωθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς βρωμιές. Πλύνετε με γλυκό νερό υψηλής πίεσης ή με γλυκό νερό, ανάλογα με την περίπτωση, για να αφαιρέσετε λάδια, γλίτσα, διαλυτές μολυντικές ουσίες και άλλα ανεπιθύμητα ξένα σώματα. Πρέπει πάντα να εφαρμόζετε Epoxy A/F Tiecoat πάνω από το Interprime 450. Η επιφάνεια του ασταριού πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από όλους τους μολυσματικούς παράγοντες (λάδι, γράσο, αλάτι κλπ.) και επικαλυμμένη με Epoxy A/F Tiecoat μέσα στο διάστημα επικάλυψης που καθορίζεται για αστάρι.

Υποδείξεις

Ανάμιξη Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρικός αναμικτής για την ανάμιξη και των μεμονωμένων συστατικών όσο και της έτοιμης αναμιγμένης βαφής.

Αραίωμα Δεν συνιστάται αραίωμα. Χρησιμοποιείτε International GTA220 μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (το πολύ 5%

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Εpoxy A/F Tiecoat

Αστάρια

Εποξική συνδετική επίστρωση



κατ' όγκο).

Καθαριστής International GTA220 μόνο για καθαρίσμα εξοπλισμού.

Ψεκάσμος χωρίς αέρα Συνολική πίεση εξόδου υγρού στο ακροφύσιο όχι μικρότερη από 2500 psi (176 kg/cm²).

Διαστάσεις άκρου έγχυσης: 0.46-0.66 mm/18-26 thou.

Άλλο Η εφαρμογή με πινέλο ή ρολό ίσως να είναι κατάλληλη για μικρές επιφάνειες, για να επιτευχθεί όμως το επιθυμητό πάχος ξηρού στρώματος (DFT) ίσως απαιτηθούν πολλαπλές επιστρώσεις.

Συμβατότητα/Υποστρώματα

Συμβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπο της International Paint για το πλέον κατάλληλο σύστημα, ανάλογα με την επιφάνεια που θα προστατευτεί.

Αριθμός Επιστρώσεων

1

Κάλυψη

(Θεωρητικά) - 5.7 m²/lt

Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

100 μικρο ξηρό

Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

175 μικρο υγρή

Μέθοδοι εφαρμογής

Ψεκάσμος χωρίς αέρα, Βούρτσα, Ρολό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Epoxy A/F Tiecoat εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Το Epoxy A/F Tiecoat πρέπει να φυλάγεται σε κοντέινερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:

Το Epoxy A/F Tiecoat θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Υπερψεκάσμος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή αναπνευστικά προβλήματα. Διαβάστε τα περι ασφαλείας στην επικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.

ΔΙΑΘΕΣΗ:

Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιήστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.

Τα υπολείμματα του Epoxy A/F Tiecoat δεν πρέπει να απορριφθούν μέσω της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου ή να πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπιδοτόπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τις αρχές.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.yachtpaint.com.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.