

Interior Finish 770



Τελειώματα

Επίστρωση φινιρίσματος πολυουρεθάνης για εσωτερικούς χώρους υψηλής ποιότητας δύο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Interior Finish 770 Satin διαθέτει ειδική σύνθεση για χρήση σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες σε όλους τους τύπους κατασκευών. Το ομοιόμορφο σατέν φινίρισμα κάνει το προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για οροφές καταστρώματος και άλλα σημεία, στα οποία δεν είναι επιθυμητό το απόλυτα γυαλιστερό φινίρισμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χρώμα	YIC770-Λευκό RAL 9010 (για μεγάλη γυαλάδα, επιλέξτε το Interior Finish 750)
Τελειώμα	Σατέν
Συγκεκριμένη Βαρύτητα	1.3
Ογκοι στερεών	52%
Αναλογία Μίξης	Αναλογία κατ' όγκο 7,1 Part A : 1 Part B. Αναλογία κατά βάρος 9,1 Part A : 1 Part B.
Μετατροπέας/Παράγοντας Σκλήρυνσης	YIC771
Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος	2 χρόνια
VOC (Όπως παρέχεται)	442 g/lit
Διαστάσεις Μονάδας	5 Lt

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

	Στέγνωμα			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Στεγνό στην αφή		2 ώρες	1 ώρα	1 ώρα
Σκληρό Στέγνωμα		4 μέρες	2 μέρες	1 μέρες

	Επικάλυψη							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Επικαλυμμένο από	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο
Interior Finish 770	-	Επεκτ	-	Επεκτ	-	Επεκτ	-	Επεκτ

Σημείωση: Ο ελάχιστος χρόνος επίστρωσης είναι όταν η στρώση είναι κολλώδης. Οι μέγιστοι χρόνοι επίστρωσης είναι χωρίς γυαλοχαρτάρισμα. Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, το Interior Finish 770 θα πρέπει να γυαλοχαρτάρεται ανάμεσα στις στρώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία

ΧΑΛΥΒΑΣ Καθαρίστε την επιφάνεια από τη γλίτσα με 600 Wipedown Solvent ή Thinner 910. Κάντε αμμοβολή με Sa 2½ - κοντά στις λευκές μεταλλικές επιφάνειες. Αν δεν είναι δυνατή η αμμοβολή, τρίψτε τη μεταλλική επιφάνεια με λειαντικούς δίσκους αρ. 24-36, ώστε να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη, καθαρή, φωτεινή μεταλλική επιφάνεια με μοτίβα άγκυρας των 50-75 μικρών. Χρησιμοποιήστε λειαντήρα γωνιών σε μικρές περιοχές. Περάστε μια πρώτη στρώση Epoxy GP Coating ή Interior Primer 860.

ΧΑΛΥΒΑΣ με primer του εμπορίου Καθαρίστε την επιφάνεια από τη γλίτσα με 600 Wipedown Solvent ή Thinner 910. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και χωρίς βρωμιές, π.χ. σκουριά, λάδι, γλίτσα και χώμα. Σημείωση: Σε επιφάνειες, στις οποίες έχουν επιτευχθεί οι τυπικές απαιτήσεις προφίλ, πρέπει να έχει εφαρμοστεί εργοταξιακό αστάρι. Περάστε μια πρώτη στρώση Epoxy GP Coating ή Interior Primer 860.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Για στεγνές επιφάνειες: καθαρίστε την επιφάνεια από τη γλίτσα με 600 Wipedown Solvent ή Thinner 910. Τρίψτε καλά με ένα καστανό σφουγγαράκι 3M® Scotch-Brite™ (7447). Περάστε μια πρώτη στρώση Epoxy GP Coating ή Interior Primer 860.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ Καθαρίστε την επιφάνεια από τη γλίτσα με 600 Wipedown Solvent ή Thinner 910. Καθαρίστε ελαφρά με φύσημα για να δημιουργηθεί ένα προφίλ 50 micron. Περάστε μια πρώτη στρώση Epoxy GP Coating ή Interior Primer 860.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ LAMINATE Σημείωση: Οι ίνες είναι εμποτισμένες με ρητίνη, δεν υπάρχουν εκτεθειμένες ίνες. Καθαρίστε την επιφάνεια από τη γλίτσα με 600 Wipedown Solvent ή Thinner 910 και τρίψτε καλά με ένα καφέ σφουγγαράκι 3M® Scotch-Brite™ (7447). Περάστε μια πρώτη στρώση Epoxy GP Coating ή Interior Primer 860.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ Καθαρίστε την επιφάνεια από τη γλίτσα με 600 Wipedown Solvent ή Thinner 910. Γυαλοκαθαρίστε με γυαλόχαρτο 80. Εξασφαλίστε ότι τα τρίμματα από το γυαλοκαθαρίσμα έχουν αφαιρεθεί πριν να προχωρήσετε. Περάστε μια πρώτη στρώση Epoxy GP Coating ή Interior Primer 860.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Καθαρίστε την επιφάνεια από τη γλίτσα με 600 Wipedown Solvent ή Thinner 910 και τρίψτε καλά με ένα καφέ σφουγγαράκι 3M® Scotch-Brite™ (7447). Περάστε μια πρώτη στρώση Epoxy GP Coating ή Interior Primer 860.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Τελειώματα

Επίστρωση φινιρίσματος πολυουρεθάνης για εσωτερικούς χώρους υψηλής ποιότητας δύο

Υποδείξεις	<p>ΞΥΛΟ Τρίψτε με ένα γυαλόχαρτο 120 βαθμών. Αφαιρέστε το λάδι από ελαιώδη ξύλα π.χ. teak, χρησιμοποιώντας Διαλύτες No. 9. Αλλάζετε συχνά τα κουρέλια. Περάστε μια πρώτη στρώση Epoxy GP Coating ή Interior Primer 860.</p> <p>Ανάμιξη Ανακατέψτε ή ανακινείστε καλά τα επιμέρους συστατικά. Προσθέστε σκληρυντικό στη βάση και ανακατέψτε καλά. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται η σωστή αναλογία ανάμιξης.</p> <p>Διαλύτης Διαλυτικό no.16. , Διαλύτης 910, Διαλύτης 920.</p> <p>Αραιώμα Η ποσότητα διαλυτικού που πρέπει να προστεθεί εξαρτάται από τις συνθήκες εφαρμογής και τη μέθοδο εφαρμογής που χρησιμοποιείται. Προσθέστε διαλυτικό μόνο μετά από την καλή ανάμιξη των συστατικών.</p> <p>Συμβατικός ψεκασμός Αραιώστε κατά 20-30% με Thinner 910. Μειώνει το ιζώδες σε 16-18 δευτερόλεπτα, DIN Cup 4.</p> <p>Βούρτσα Αραιώστε κατά 0-5% με ΥΤΑ920.</p> <p>Ρολό Αραιώστε κατά 0-5% με ΥΤΑ920. Τα χρώματα βαφής με βάση την πολυουρεθάνη προκαλούν φούσκωμα στα ρολά βαφής από αφρώδες πλαστικό, πράγμα το οποίο καθιστά απαραίτητη την τακτική αντικατάσταση του ρολού (περίπου κάθε μισή ώρα).</p>
Μερικά Σημαντικά Σημεία	<p>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 10°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 10°C/50°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η θερμοκρασία προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 10°C/50°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η θερμοκρασία υποστρώματος πρέπει να είναι 3°C/5°F πάνω από την θερμοκρασία δροσιάς. Δεν συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Η κάλυψη εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι το σχήμα του σκάφους, η τραχύτητα της επιφάνειας, η μέθοδος εφαρμογής και οι συνθήκες που επικρατούν κατά την εφαρμογή. Ακατάλληλο για μόνιμα βυθισμένες επιφάνειες. Μην εφαρμόζετε πάνω σε συμβατικές (ενός επιθέματος) επιστρώσεις.</p>
Αριθμός Επιστρώσεων	1-2 επιστρώσεις
Κάλυψη	(Θεωρητικά) - 10 m ² /lt με σπρέι, 20 m ² /lt με πινέλο/ρολό. (Πρακτικά) - 6 m ² /lt με σπρέι, 18 m ² /lt με πινέλο/ρολό.
Συνιστώμενο DFT ανά στρώση	50 μικρο ξηρό με σπρέι, πάχος στεγνού υμένα 25 μικρά με πινέλο/ρολό.
Συνιστώμενο WFT ανά στρώση	100 μικρο υγρός με σπρέι, πάχος υγρού υμένα 50 μικρά με πινέλο/ρολό.
Μέθοδοι εφαρμογής	Ψεκασμός χωρίς αέρα, Βούρτσα, Συμβατικός ψεκασμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση	<p>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον αέρα και σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας. Για αξιοποίηση της πλήρους διάρκειας ζωής του προϊόντος στο ράφι, διασφαλίστε ότι το δοχείο θα κλείνει καλά μεταξύ των χρήσεων και ότι θα φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Να φυλάσσεται προστατευμένο από απευθείας ηλιακό φως.</p> <p>ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Το προϊόν πρέπει να φυλάγεται σε δοχεία που κλείνουν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.</p>
Ασφάλεια	<p>ΓΕΝΙΚΑ: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Το Interior Finish 770 μπορεί να προκαλέσει στο δέρμα δερματικές αντιδράσεις. Χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά και προστατεύετε το σώμα με φόρμα εργασίας. Οποιαδήποτε τυχαία επαφή του δέρματος πρέπει να εκπλυθεί αμέσως με σαπούνι και νερό. Μην τρώτε, μίν πίνετε και μη καπνίζετε σε περιοχές ανάμιξης ή εφαρμογής. Διαβάστε τα περι ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.</p> <p>ΔΙΑΘΕΣΗ: Μην πετάτε δοχεία μπογιάς και μην χύνετε μπογιά στους υδάτινους δρόμους, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους απορριμμάτων. Είναι καλύτερο να αφήνετε τις μπογιές να ξεραθούν πριν τις πεταξετε. Τα υπόλοιπα αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να απορριφθούν στα αστικά απορρίμματα ή να αδειαστούν χωρίς άδεια. Η απόρριψη των υπολοίπων πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις αρχές.</p>
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ	<p><i>Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρό εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.</i></p>

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.yachtpaint.com.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.