

PRODUKTBEKRIVELSE

Lakgrunder til Internationals 1-komponent klakker og dæksmalinger. Den gode dækkeevne gør det enkelt at bytte nuance. Den er let at påføre og at slibe i, giver en glat god grund for finishmalinger. Velegnet til primet træ, stål, letmetal og gelcoat.

* Let at påføre og slibe i.

PRODUKTINFORMATION

Kulør	YUB000-Hvid, YUG879-Blå Grå
Finish	Mat
Densitet	1.5
Tørstofindhold	47%
Normal lagringstid	2 år
VOC	363 g/lit
Emballage størrelse	750 ml, 375 ml. (kun i nogle kulører), 2.5 Lt. (kun i nogle kulører).

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Støvtør	15 timer		6 timer		3 timer		1 timer	
Slibbar	48 timer		30 timer		24 timer		24 timer	

	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Overmalet med								
Brightside	36 timer	4 dage	24 timer	3 dage	16 timer	2 dage	4 timer	1 dage
Interdeck	36 timer	4 dage	24 timer	3 dage	16 timer	2 dage	4 timer	1 dage
Interlux Super	36 timer	4 dage	24 timer	3 dage	16 timer	2 dage	4 timer	1 dage
Pre-Kote	36 timer	4 dage	24 timer	3 dage	16 timer	2 dage	4 timer	1 dage
Super Gloss HS	36 timer	4 dage	24 timer	3 dage	16 timer	2 dage	4 timer	1 dage
Toplac	36 timer	4 dage	24 timer	3 dage	16 timer	2 dage	4 timer	1 dage

BRUGSANVISNING
Forbehandling
TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER

I God Stand Vask med egnet renøringsmiddel, skyld grundigt med ferskvand og lad tørre. Slib med korn 280-320 papir.

I Dårlig Stand Fjern al tidligere maling og prime overfladen.

RÅT TRÆ Slib med korn 80-180 fulgt af korn 280. Fjern slipestøv, hvis der bruges fortynder skal denne være totalt afdundet inden maling. Prim båden grundigt med den af International anbefalede primer/ malingssystem.

STÅL Affedt med sæbevand eller egnede opløsningsmidler. Sandblæs til Sa 2,5 eller blankt metal (Sa 3). Hvis sandblæsning ikke er mulig, brug en vinkelsliber og slib med korn 24-36 til jævnt blankt metal med en hæfteprofil på 50-75µm. Brug en vinkelsliber på mindre flader. Rengør grundigt og lad tørre. Prim båden grundigt med den af International anbefalede primer/ malingssystem.

ALUMINIUM Affedt med sæbevand eller egnede opløsningsmidler. Slib grundigt med 24-120 papir (kompatibelt med aluminium). Rengør grundigt og lad tørre. Grundmale med en til formålet grunder fra International til metal inden 8 timer.

GELCOAT Affedt med sæbevand eller egnede opløsningsmidler. Slib grundigt med sandpapir korn 180-220. Rengør grundigt og lad tørre. Anvend Pre-Kote direkte på gelcoat.

Metode

Påfør 1-2 lag. Hvis maks. overmalingstid for det tidligere malingslag overskrides, slib med korn 220-320 papir, vådt eller tørt. Fjern alt støv med en klud. For at opnå ekstra dybde i kuløren, bland sidste lag Pre-Kote 50:50 med Toplac.

Tips

Blanding Omrør omhyggeligt før brug.

Fortynder Fortynder Nr.1, Fortynder 910 (Bør kun sprøjtes af professionelle)

Rengøringsmiddel Fortynder Nr.1

Ventilation og fugtighedskontrol Påføres under tørre forhold med god ventilation.

Højtrykssprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle) Tryk: 180 bar. Mundstykke/dyse: 1365-1580.

Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle) Ved konventionel sprøjtning fortyndes med sprøjtefortynder YTA910. Tryk: 3-4-bar. Dysestørrelse: 1.4-1.8 mm.

Pre-Kote

Grundere

Grunder for 1-komponente finishmalinger



Vigtig information	Fremstillet til udendørs brug. Brug en spartel og arbejd spartelmassen ind i de områder som er skadede, og glat ud med et lille overlap til de omkringliggende flader. Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Produktets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Lufttemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Må ikke bruges under 5°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan påføres oven på alle Interfill/Watertite produkterne. Kan kun overmales med 1-komponente produkter. Ikke velegnet til brug på overflader under vand.
Antal lag	1-2 lag.
Rækkeevne	(Teoretisk) - 13.33 m ² /lt (Praktisk) - 12 m ² /lt med pensel, 8 m ² /lt med sprøjte
Anbefalet tørfilmstykkelser pr. lag	35 micron tør med pensel
Anbefalet vådfilmstykkelser pr. lag	74 micron våd med pensel
Påføringsmetoder	Pensel, Rulle, Højtrykssprøjte, Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle)

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring	GENEREL INFORMATION Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Pre-Kote skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys. TRANSPORTINFORMATION Pre-Kote bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
Sikkerhed	GENERELT Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd. AFFALDSHÅNDTERING Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Pre-Kote må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.
PRODUKTANSVAR	<i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaringer, tests og udvikling.</i>

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2015.