

#### PRODUKT BESKRIVELSE

Dette produktet er en blanding av ulike organiske løsningsmidler spesielt for tynning av Interspray 900, Interprime 880, Interprime 820 samt Polyurethane Basecoat (finnes ikke i Nord Amerika) ved sprøyting og rengjøring av verktøy. Brukes ved påføring med sprøyte under følgende temperatur skala: 10-15°C. Thinner 910 kan blandes inn for å tilpasse påføring i ulike temperaturer. Mer informasjon finnes i Interspray Application Manual.

#### PRODUKTINFORMASJON

Densitet	0.824
Tørrstoffinnhold	0%
Normal lagringstid	2 år
VOC	824 g/lit
Embalasje størrelse	1 Lt., 5 Lt.

#### TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

##### Tørketider

##### Overmaling

##### Underlagets temperatur

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Overmalt med								


#### BRUKSANVISNING

<b>Metode</b>	Når den brukes til tørking av overflaten er det viktig å bytte filler ofte slik at ikke fett og smuss bare flyttes rundt på overflaten. Ved påføring av det første halvfulle strøket av Interspray 900 i 10-15°C, tynn 25-30%. Følgende strøk Interspray 900 tynnes 35%.
<b>Tips</b>	<b>Ventilasjon og fuktighetskontroll</b> Vær nøye med ventilasjonen under arbeidet.
<b>Viktig informasjon</b>	Ingen spesielle restriksjoner.
<b>Kompatibilitet/Underlag</b>	Brukes til sprøyting av Internationals profesjonelle sortiment av polyuretan lakker/grunninger, epoxiprimere og sprøytesparkel.

#### TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

<b>Lagring</b>	<b>GENERELL INFORMASJON</b> Unngå kontakt med luft og ekstremt høye temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet oppbevares i forseglet emballasje ved temperaturer på 5-35°C. Unngå direkte sollys. <b>TRANSPORTINFORMASJON</b> Produktet bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
<b>Sikkerhet</b>	<b>GENERELT Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten.</b> Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd. <b>AVFALLSHÅNDTERING</b> Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Thinner 910 kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.
<b>VIKTIG INFORMASJON</b>	<i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i>

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

 International®, AkzoNobel logoen og andre produkter nevnt i denne publikasjon er varemerker for, eller på lisens til Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3493 Utgitt Dato:13.10.2010

