

# VC 17m Extra - Graphite



## Bundmaling

Hurtigtørrende bundmaling med lav friktion. High Strengt Formula

### PRODUKTBEKRIVELSE

VC17m Extra er en stærk hård performance bundmaling tilsat friktionsnedsættende tilsætningsstoffer der giver båden en superglat overflade der gør malingen ideel til racingbåde.

- \* Selvdjævnende, giver en glat og ensartet finish uden at slibe.
- \* Tørret hurtigt, gør det muligt at påføre og søsætte samme dag.
- \* Giver en meget tynd film, der sikrer minimal opbygning af maling over tid.
- \* Velegnet til brug på (med den anbefalede primer) glasfiber, stål og bly.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kulør</b>	YBA762-Graphite
<b>Finish</b>	Mat
<b>Densitet</b>	1.11
<b>Tørstofindhold</b>	11%
<b>Transformer/Hårder</b>	YBA634 - 750 ml; YBA674 - 2 lt.
<b>Normal lagringstid</b>	2 år
<b>Emballage størrelse</b>	750 ml 2.0 Lt.

### TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Søsætning	30 min.	25 min.	20 min.	20 min.
Støvtør	15 min.	15 min.	10 min.	5 min.

**Vigtigt:** Maks. tid før søsætning ved 5 - 35°C - 12 mdr.

Overmalet med	Overmaling Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
VC 17m Extra - Graphite	30 min.	ubegr.	25 min.	ubegr.	20 min.	ubegr.	20 min.	ubegr.

### BRUGSANVISNING

<b>Forbehandling</b>	<p><b>Gammel VC 17m</b> Vask med ferskvand.</p> <p><b>ANDRE BUNDMALINGER</b> Brug Interstrip for at fjerne alle rester af gammel bundmaling.</p> <p><b>REN GELCOAT</b> VC General Thinner bruges til affedtning og rengøring af overfladen. Slib let med korn 240 papir. Skyl med ferskvand og lad tørre. Brug VC Tar2 for beskyttelse mod osmose.</p> <p><b>STÅL</b> Prim med VC Tar2 for beskyttelse mod korrosion.</p> <p><b>BLY</b> Prim med VC Tar2</p>
<b>Metode</b>	<p>Påfør 2-3 lag hver sæson. Jo mere bundmaling som påføres, desto bedre beskyttelse mod begroning. 3 fulde frakker er anbefales for optimal ydeevne, når de anvender direkte til VC 17m Extra - Graphite.</p>
<b>Tips</b>	<p><b>Blanding</b> Ryst dåsen med base omhyggeligt, før pulveret under hættens røres i. Bland pulveret som du finder under plasthætten, med væsken i dåsen. Rør eller ryst grundigt. Dåsen er stor nok til grundig omrøring. Omrøres grundigt med jævne mellemrum for at undgå bundfald. Når blandet, kan produktet anvendes i op til 7 dage, forudsat det opbevares med låget på og blandes grundigt før påføring.</p> <p><b>Fortynder</b> YTA600 VC General Thinner.</p> <p><b>Fortynding</b> VC 17m Extra - Graphite tørret meget hurtigt - en lille mængde VC General Thinner kan behøves for at lette påføringen.</p> <p><b>Rengøringsmiddel</b> YTA600 VC General Thinner. VC General Thinner kan bruges til at opløse og fjerne pletter af VC 17m Extra - Graphite fra fribord og lignende.</p> <p><b>Rulle</b> Påføres med en korthåret mohairrulle.</p> <p><b>Andet</b> Den rette kulør vil træde frem et stykke tid efter søsætning. Vær sikker på at du påfører den mængde maling du har regnet dig frem til der skal bruges, også selv om det indebærer at du skal lægge et ekstra lag på. For at få den fulde udnyttelse af malingen er det vigtigt at applicere en jævn overflade med den anbefalede mængde og lag.</p>
<b>Vigtig information</b>	<p>Det er vigtigt at påføre den rette mængde maling så ikke produktets holdbarhed forkortes. Kontroller produktets rækkeevne, og brug denne som guide for korrekt mængde. Produktets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Lufttemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Underlagets temperatur bør være min. 1°C over dugpunktet og</p>

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2015.

# VC 17m Extra - Graphite



## Bundmaling

Hurtigtørrende bundmaling med lav friktion.High Strengt Formula

maks. 35°C. Alle dele af metal skal være primet eller forbehandlet før VC 17m Extra - Graphite påføres. Direkte kontakt med VC 17m Extra - Graphite kan føre til galvanisk korrosion eller at bundmalingen ikke virker optimalt.

**Advarsel: Gælder kun VC 17m Extra - Graphite i godt ventilerede områder eller udendørs.**

### Kompatibilitet/Underlag

Velegnet til brug på (med den anbefalede primer) glasfiber, stål, træ og bly. Må ikke bruges på aluminium.

### Antal lag

2-3 lag

### Rækkeevne

(Teoretisk) - 11 m<sup>2</sup>/lt

### Påføringsmetoder

Rulle, MÅ IKKE SPRØJTEPÅFØRES.

## TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

### Lagring

#### GENEREL INFORMATION

Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for VC 17m Extra - Graphite skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys.

#### TRANSPORTINFORMATION

VC 17m Extra - Graphite bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.

### Sikkerhed

**GENERELT** Indeholder biocider. Bundmaling bør kun vådslibes. Bundmaling bør ikke tørslibes eller brændes af. Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd.

#### AFFALDSHÅNDTERING

Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af VC 17m Extra - Graphite må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

### PRODUKTANSVAR

*Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaring, tests og udvikling.*

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2015.

Ref.:3277 VC 17m Extra - Graphite Udgivelses Dato:13-07-2017