

Gesso Vernice Krijtverf

Een poedermatte, waterverdunbare krijtverf voor binnen en buiten.
Gesso Vernice heeft een uitstekende hechting en dekkraft, is duurzaam en milieuvriendelijk.

Gebruikersdoel

- Wanden en plafonds

Kenmerken

- Waterbasis
- Gekleurd met natuurlijk en organische pigmenten
- Kalkmat
- Effen
- 97% mineraal
- Zeer milieuvriendelijk
- Hoog dekvermogen
- Onbrandbaar
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Geschilderde wanden, nieuw gestuukte wanden, (vlies)behang, vinyl, kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen, metselwerk, cellenbeton, gipsplaten, gipsblokken, hout en andere minerale ondergronden.
Kleuren	Volgens de kleurenkaart.
Verpakking	0,5L, 1L, 2,5L, 10L
Basisgegevens bij 20°C witte verf	
Soortelijk gewicht	1,43 g/cm ³
Vaste stofgehalte in volume	+/- 40% vol.
Glansgraad 60graden	2%
Glansbeleving	Super mat
Bindmiddel	Acrylaat Copolymeer
Ph waarde	8-9
Vlampunt	Geen
Bestand tot	50°C
VOS	
Wettelijk EU-limiet	30gr
Inhoud product	20gr
VOS klasse	A/i

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor muurverven. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Reparatie plekken	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Ondergronden met zuigingsverschillen	Vorbereiden met minimaal één laag Muro di Primer.
Sterk zuigende ondergronden	Vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer.
Poederige en verzande ondergronden	Vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer.
Geschilderde wanden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
(Vlies)behang	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Nieuw gestuukte wanden	Indien poederig vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer.
Vinyl	Ontvetten met een geschikte ontvetter. Vorbereiden met twee lagen Muro di Primer.
Cellenbeton, gipsplaten, gipsbokken	Vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer.
Kalkpleister, cementpleister	Vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer.
Zuigend natuursteen, schoon metselwerk	Vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer.
Houten ondergrond	Ontvetten met een geschikte ontvetter en opschuren. Ontstoffen en afnemen. Vorbereiden met één laag Universale Primer. Let op: Hout dient voldoende droog te zijn i.v.m. voorkomen van krimp van het hout.
Houten ondergrond met sleets effect	Ontvetten met een geschikte ontvetter en opschuren. Ontstoffen en afnemen. Vorbereiden met één laag Universale Primer, alvorens twee kleuren Gesso Vernice door elkaar op te zetten.
Houten ondergrond met zichtbare nerf	Gesso Vernice sterk verdunnen tot gewenst effect (max. 85%). Let op: verdunnen heeft effect op de kleur.
Andere minerale ondergronden	Indien poederig vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer.

Gesso Vernice Krijtverf

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Ronde of platte kwast, roller of airless.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag	9-12 m ² /L
Praktisch rendement	Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	2
Aanbevolen droge laagdikte	50 micron
Aanbevolen natte laagdikte	124 micron
Temperatuur	>15°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Max. 10%, water
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Kleurechtheid	De kleur wordt pas kleurecht na de tweede laag.
Bijwerken	Na bijwerken gehele oppervlak nogmaals schilderen.
Overschilderen	Gesso Vernice is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Gesso Vernice. Indien gewenst kan Gesso Vernice worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen verf.

Airless

Druk	150 -180 bar
Tip	0,021"-0,023"
Hoek	50°
Verdunning	Nee

Droogtijd bij 20°C

Droogtijd stofvrij	30-60 min.
Overschilderbaar	4 uur
Doorhardtijd	7 dagen

Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

Gesso Vernice Krijtverf

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Mileu en gezondheid

