

Technische omschrijving Mia Colore Vernis – Gesso Vernice

Vernice – Vernis is een watergedragen matte vernis. De vernis kan toegepast worden op o.a. kalkverf, krijtverf en lakken. Deze ondergronden dienen volledig uitgehard te zijn. Het beste is de ondergrond minimaal 7 dagen te laten drogen, zo niet kan er witwaas optreden, zeker op donkere kleuren. Meest aangeraden is om 20 dagen te wachten. Als er in vochtige ruimtes zoals badkamers met kalkverf gewerkt gaat worden en deze voorzien wordt van de vernis, dan dienen er 3 lagen aangebracht te worden. Tussen iedere vernislaag ook 7 dagen droogtijd in acht nemen. Ook dient de vernis daarna minimaal 7 dagen uit te harden alvorens er water op te kunnen doen. Het kan echt zijn dat er toch kalksporen achterblijven maar dit heeft dan te maken met de hardheid van het water. Stadswater heeft bijvoorbeeld een hoger kalkgehalte in het water.

Ondergrond dient coherent, stof- en vetvrij te zijn

Rendement per liter per laag ca. 12 – 15 m²

Aanbrengen met een kalkkwast, langharige kwast of airless

Stofdroog na ca. 1 uur

Voor een goede afwasbaarheid minimaal 2, maximaal 4 dunne lagen aanbrengen (niet verdunnen)

Houdbaarheid tenminste 12 maanden op een droge vorstvrije plaats

Verpakkingen in 0,5 liter & 1,0 liter leverbaar

Om eventueel kleurverschil te voorkomen adviseren wij om blikken samen te voegen alvorens u ons product aanbrengt.

Schilder niet in direct zonlicht. Tevens adviseren wij altijd eerst een testvlak op te zetten.

Eigenschappen;

* Gemakkelijk verwerkbaar

* Nauwelijks verkleuring / vergeling

* Kras vast

* Lage VOS

* Zeer goed afwasbaar met water

* Zeer mat

* Met water te verdunnen

Geschikt voor;

* Kalkverf

* Sempre

* Krijtverf

* Tadelakt

* Stucco's op basis van gebluste kalk

* Minerale ondergronden

* Ongehandeld hout

* Kalkpleister

* Cement- en betonondergronden

Beperkingen, niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is. Relatieve vochtigheid max. 80%. Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden. Verfresten laten opdrogen en laten ophalen of deponeren bij een erkende verwerker.

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130g/L (2010) dit product bevat maximaal 130g/L VOS (2010)

Technische aspecten:

Niet elk type ondergrond en voorbehandelingen kunnen in deze technische beschrijving worden opgenomen. Het is daarom in afwijkende of specifieke situaties aan te raden contact met uw Mia Colore dealer op te nemen en hen eerst te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen en of directe óf indirecte schade welke ten gevolge hiervan zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie, zullen afgewezen worden. Dit aangezien toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing in de werkwijze naar inzicht van de (professionele) verwerker vragen. Met betrekking tot de veiligheid verwijzen wij u naar de Mia Colore dealer, zij kunnen u de betreffende veiligheidsbladen overhandigen.

Druk airless: 100-150 bar

Spuitkop: 0,011" – 0,015"

Hoek: 25-40°C

(geen verdunning)