

Multiplo Matte lakverf

Een watergedragen lakverf met een matte uitstraling voor gebruik binnenshuis. De lak is universeel toepasbaar, zeer sterk en slijtvast. Ook bij donkere kleuren is er geen krasgevoeligheid en de lak glanst niet op bij schoonmaken.

Gebruikersdoel

- Vloeren en trappen
- Deuren en kozijnen
- Meubels

Kenmerken

- Waterbasis
- Gekleurd met natuurlijk en organische pigmenten
- Mat
- Effen
- Zeer milieuvriendelijk
- Hoog dekvermogen
- Oplosmiddelvrij
- Spanningsarm
- Geen synthetische bindmiddelen
- Onbrandbaar
- Mooie vloei
- Zeer goede chemische weerstand
- Zeer goede abrasie weerstand
- Uitstekende matheid- en kleurbehoud
- Slijtvast
- Schrobvast
- Krasvast

Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Watergedragen verflagen in goede staat, oliegedragen verflagen in goede staat, houten vloeren en trappen, beton en cement vloeren, houten deuren en kozijnen, nieuw houtwerk in alle houtsoorten, houten meubels en (keuken) kasten.
Kleuren	Volgens de kleurenkaart. Op aanvraag leverbaar in RAL-kleuren.
Verpakking	1L, 2,5L
Basisgegevens bij 20°C witte verf	
Soortelijk gewicht	1,2 g/L
Vaste stofgehalte in volume	+/- 35,25% vol.
Glansgraad 60graden	15%
Glansbeleving	Mat
Bindmiddel	PU acrylaat
Ph waarde	7-9
Vlampunt	Geen
Bestand tot	100°C
VOS	
Wettelijk EU-limiet	130 g/L
Inhoud product	59 g/L
VOS klasse	A/i

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor watergedragen lakverven. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Watergedragen verflagen in goede staat	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen.
Oliegedragen verflagen in goede staat	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met minimaal één laag Universale Primer. Universale Primer na uithardingstijd licht opschuren en stofvrij maken.
Houten vloeren en trappen	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Ondergrond opschuren en stofvrij maken. Het hout mag max. 16% vocht bevatten. Voorbereiden met minimaal één laag Universale Primer. Universale Primer na uithardingstijd licht opschuren en stofvrij maken.
Beton en cement vloeren	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Niet poreuze ondergronden goed opschuren. Ontstoffen en afnemen. Het beton/cement mag max. 5% vocht bevatten. Voorbereiden met minimaal één laag Universale Primer. Universale Primer na uithardingstijd licht opschuren en stofvrij maken.
Houten deuren en kozijnen	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Ondergrond opschuren en stofvrij maken. Het hout mag max. 16% vocht bevatten. Voorbereiden met minimaal één laag Universale Primer. Universale Primer na uithardingstijd licht opschuren en stofvrij maken.
Nieuw houtwerk in alle houtsoorten	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, reinigen met wasbenzine en afnemen. Voorbereiden met één laag Universale Primer.
Houten meubels en (keuken) kasten	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Ondergrond opschuren en stofvrij maken. Het hout mag max. 16% vocht bevatten. Voorbereiden met minimaal één laag Universale Primer. Universale Primer na uithardingstijd licht opschuren en stofvrij maken.

Multiplio Matte lakverf

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Ronde of platte kwast, roller of airless. Type roller: vilten roller voor watergedragen lakverf.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag Praktisch rendement	10-12 m ² /L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	2, voor gebruik op vloeren en trappen 2 à 3. Hoe meer dunne lagen worden aangebracht, hoe duurzamer de verf is.
Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte	35 micron 99 micron
Temperatuur	>10°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Kleurechtheid	De kleur wordt pas kleurecht na de tweede laag.
Bijwerken	Na bijwerken gehele oppervlak nogmaals schilderen.
Overschilderen	Multiplio is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Multiplio. Indien gewenst kan Multiplio worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen lak.

Airless

Druk	100-130 bar
Tip	0,011"-0,013"
Hoek	25°-40°
Verdunning	0-5%, water

Droogtijd bij 20°C

Droogtijd stofvrij	60 min.
Overschilderbaar	6 uur
Doorhardtijd	15 dagen
	De volledige eigenschappen van de verf worden bereikt na 7 dagen droging.

Onderhoud

Reinigen	Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel, geen agressieve blekende middelen. Vlekken op de verf zoals koffie, wijn, vet, etc. direct verwijderen met een licht vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
----------	--

Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

Multipl Matte lakverf

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Mileu en gezondheid

