

## Stucco Sempre Mediterraanse muurverf

Een verf voor binnen met een sensuele, subtiele en luxueuze uitstraling. Stucco Sempre is 100% mineraal en zeer milieuvriendelijk. Het oppervlak voelt zijdezacht aan en is zeer mat met een beton- of tadelaktlook uitstraling. De uitstraling wordt bepaald door de wijze van aanbrengen.

### Gebruikersdoel

- Voor het creëren van een beton- of tadelaktlook

### Kenmerken

- Waterbasis
- Gekleurd met natuurlijk en organische pigmenten
- Kalkmat tot hoogglans
- Kleurnuances
- 100% mineraal
- Zeer milieuvriendelijk
- 100% recyclebaar
- Hoog dekvermogen
- Sterk dampdoorlatend
- VOS vrij
- Oplosmiddelvrij
- Spanningsarm
- Geen synthetische bindmiddelen
- Bacterie- en schimmelwerend
- Onbrandbaar
- Weinig tot geen geur

### Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Geschilderde wanden, nieuw gestuukte wanden, kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen, cellenbeton, gipsplaten, gipsbokken, hout, 100% minerale ondergronden en andere minerale ondergronden.
Kleuren	Volgens de kleurenkaart. Let op: Omdat het een natuurlijk product betreft welke gekenmerkt wordt door kleurnuances zal door de invloed van kalk de kleur lichter en vergrijsd aandoen. Het kalkeffect zal duidelijker zichtbaar zijn in donkere kleuren.
Verpakking	2,5L
<b>Basisgegevens bij 20°C witte verf</b>	
Soortelijk gewicht	1,40 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte in volume	+/- 40% vol.
Glansgraad 60graden	<2%
Glansbeleving	Kalkmat tot hoogglans
Bindmiddel	Kalk
Ph waarde	13
Vlampunt	Geen
Bestand tot	80°C
<b>VOS</b>	
Wettelijk EU-limiet	30gr
Inhoud product	0gr
VOS klasse	A/a

### Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor kalkverven (absorberend en niet waterafstotend). De ondergrond mag geen reliëf en/of oneffenheden bevatten. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Reparatie plekken	Lokaal voorbereiden met minimaal één laag Muro di Primer alvorens de hele wand voor te bereiden met Muro di primer.
Ondergronden met zuigingsverschillen	Vorbereiden met minimaal één laag Muro di Primer.
Sterk zuigende ondergronden	Vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer alvorens de hele wand voor te bereiden met Muro di Primer.
Poederige en verzande ondergronden	Vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer alvorens de hele wand voor te bereiden met Muro di Primer.
Geschilderde wanden	Vorbereiden met minimaal één laag Muro di Primer.
Nieuw gestuukte wanden	Vorbereiden met minimaal één laag Muro di Primer.
Cellenbeton, gipsplaten, gipsbokken	Indien poederig voorbereiden met een daar voor bestemde fixeer alvorens de hele wand voor te bereiden met Muro di Primer.
Kalkpleister, cementpleister	Vorbereiden met een daar voor bestemde fixeer alvorens de hele wand voor te bereiden met Muro di Primer.
Houten ondergrond	Ontvetten met een geschikte ontvetter en opschuren. Opnieuw ontvetten en afnemen. Vorbereiden met één Universele Primer. Let op: Hout dient voldoende droog te zijn i.v.m. voorkomen van krimp van het hout. Sempre is niet toe te passen op tropische houtsoorten.
100% minerale ondergronden	Indien de ondergrond 100% mineraal is, in perfecte staat, niet poederig, gelijkmatig absorberend en zonder enige reparatie plekken of andere complicaties, dan is het in enkele gevallen mogelijk om Sempre rechtstreeks aan te brengen, zonder voorbereiding van de ondergrond. De voorwaarde is om hiervoor altijd eerst informatie in te winnen bij een dealer. Bij enige twijfel is het advies om de reguliere methode van voorbehandeling te volgen.
Andere minerale ondergronden	Indien poederig voorbereiden met een daar voor bestemde fixeer alvorens de hele wand voor te bereiden met Muro di Primer.

## Stucco Sempre Mediterraanse muurverf

### Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Breng de verf relatief dik aan. Zodra de verf begint te drogen begin je met het bewerken van de verf met de Stucco Sempre spatel. Hoe drukker de bewegingen, hoe drukker het effect. Voor een zacht effect na uitharden de wand licht opschuren met korrel 400 of hoger en afstoffen met een zachte borstel. Voor extra nuance en glans na uitharden de wand licht opschrapen met een schone Stucco Sempre Spaan.

Gereedschap	Langharige blokkwast of roller en Stucco Sempre Spaan.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag	5-7 m <sup>2</sup>
Praktisch rendement	Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	1 of 2
Aanbevolen droge laagdikte	50 micron
Aanbevolen natte laagdikte	127 micron
Temperatuur	>15°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Kleurechtheid	Kleuren worden dieper en voller na het aanbrengen van meerdere lagen.
Bijwerken	Niet mogelijk
Overschilderen	Stucco Sempre is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Stucco Sempre. Indien er gewenst is over te schilderen met een andere verf soort dient de Sempre eerst gefixeerd te worden met een daar voor bestemde fixeer.

### Droogtijd bij 20°C

Droogtijd stofvrij	2-3 uur
Overschilderbaar	8 uur
Doorhardtijd	7 dagen

### Afwerken van de verf

Hoogglans	Voor een hoogglans eindresultaat brengt u 2 lagen Mia Colore Cera di Sempre aan welke beide gepolijst worden met een polijstmachine of een droge doek. Cera di Sempre maakt het oppervlak spatwaterdicht. Lees voor gebruik altijd eerst het technische fiche van het desbetreffende product.
Beschermen	Stucco Sempre is zeer poreus en niet afwasbaar en zal dus snel water en vet opnemen. Rechtstreeks water en of condens kan watersporen achterlaten. Stucco Sempre kan beschermd worden met Vernici. Let op: Aanbrengen van te dikke lagen, of onregelmatig opzetten, kan (met name op donkere kleuren) leiden tot wit waas. U dient een droogtijd van minimaal 7 dagen in achtte nemen van de Stucco Sempre voor de Vernici aangebracht kan worden. Lees voor gebruik altijd eerst het technische fiche van het desbetreffende product.

### Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

### Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden. Gekleurde Sempre is 6 maanden houdbaar. Kleuren kunnen mogelijk met verloop van tijd een kleurverandering ondergaan, dit is inherent aan het minerale product.

### Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

### Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

### Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.

P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 - Onmiddellijk een arts raadplegen.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.



### Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

### Mileu en gezondheid

