

Vernici Matte sealer

Een niet vergelende, wateroplosbare sealer op basis van acryl welke de ondergrond beschermd tegen vocht en vuil.

Gebruikersdoel

- Waterafstotend maken van verven en andere vocht opnemende ondergronden

Kenmerken

- Waterbasis
- Mat
- Transparant
- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Zeer goede vocht weerstand
- Slijtvast
- Schrobvast
- Krasvast
- Toepasbaar in vochtige ruimtes
- Hyper afwasbaar
- Unieke vlekresistentie
- Bij wrijving nauwelijks glansplekken
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing	Binnen en buiten
Ondergrond	Geschilderde wanden, nieuw timmerwerk in alle houtsoorten.

Kleuren	Transparant
Verpakking	0,5L, 1L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht	1,04 g/cm ³
Vaste stofgehalte in volume	+/- 34% vol.
Glansgraad 60graden	7%
Glansbeleving	Mat
Bindmiddel	Acrylaat
Ph waarde	8-9
Vlampunt	Geen
Bestand tot	100°C

VOS

Wettelijk EU-limiet	140gr
Inhoud product	2,29gr
VOS klasse	A/i

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor afsluitende sealers. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest.

Geschilderde wanden

Opzetten zonder verdere voorbereiding.

Nieuw timmerwerk in alle houtsoorten

Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, reinigen met wasbenzine en afnemen.

Vernici Matte sealer

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Opzetten meerdere, schrale lagen in hetzelfde patroon als de ondergrond.

Gereedschap	Platte kwast of airless.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag	10-12 m ² /L
Praktisch rendement	Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	Tot verzadiging van de ondergrond, gemiddeld 3 lagen.
Aanbevolen droge laagdikte	50 micron
Aanbevolen natte laagdikte	144 micron
Temperatuur	>15°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Bijwerken	Mogelijk
Overschilderen	Vernici is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Vernici. Indien gewenst kan Vernici worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen verf nadat de sealer is verwijderd.
Verwijderen	Schuur totdat de Vernici volledig verwijderd is.

Airless

Druk	100 -150 bar
Tip	0,011"-0,015"
Hoek	25°-40°
Verdunning	Nee

Droogtijd bij 20°C

Droogtijd stofvrij	30-60 min.
Overschilderbaar	4 uur
Doorhardtijd	7 dagen

Onderhoud

Reinigen	Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel, gebruik geen agressieve blekende middelen.
----------	--

Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

Vernici Matte sealer

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Mileu en gezondheid

