

FUGNING AF STO FACADEPUDS/MALING

- Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.

- Til fugning af STO Facadepuds Lotusan K 1,5 og STO Facadepuds Silco K 1,5 anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Danaseal Construction 515.

MED PRIMER 961: Danaseal Construction 515 eller MS Contractor 550.

- Til fugning af STO Facadepuds Silco QS K 1,5 og Stolit K 1,5 anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Danaseal Construction 515

- Til fugning Af STO Facadepuds Miral K 1,5 anbefales følgende produkt:

MED PRIMER 961: Danaseal Construction 515

FUGNING AF STO DILATATIONSPROFIL

- Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.

- Til fugning af STO Dilatationsprofil anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Danaseal Sanitary and Build Silicone 514
Danaseal Construction 515.

MED PRIMER 960: Danaseal Sanitary and Build Silicone 514
Danaseal Constuction 515.

Fuger hvortil der anvendes Danaseal Construction 515 eller MS Contractor 550 bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 25 %. For at kunne optage maksimal fugebevægelse bør fugens bredde være min. 6 mm og max. 30 mm. Der anvendes fugebund 980 i den rette dimension, der placeres efter den ønskede fuge dybde. Fugedybden er normalt halvdelen af fugebredden, smalle fuger laves dog som regel kvadratiske.

Der henvises desuden til produkt informationsblad for Danaseal Construction 515, MS Contractor 550 og Danaseal Sanitary and Build Silicone 514.

Disse informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**

SÅDAN GØR DU

