

# FUGNING AF MAPEI FACADEPUDS/MALING

- Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.

- Til fugning af Mapei Facadepuds Silancolor Tonachino anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Danaseal Construction 515 og Sealflex Hybrid 522

MED PRIMER 961: Danaseal Construction 515 , Sealflex Hybrid 522 og MS Contractor 550

- Til fugning af Mapei Facadepuds Silancolor Paint Plus anbefales følgende produkter:

UDEN PRIMER: Sealflex Hybrid 522

MED PRIMER 961: Danaseal Construction 515, Sealflex Hybrid 522 og MS Contractor 550

***Fuger hvortil der anvendes Danaseal Construction 515, Sealflex Hybrid 522 eller MS Contractor 550 bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 25 %. For at kunne optage maksimal fugebevægelse bør fugens bredde være min. 6 mm og max. 30 mm. Der anvendes fugebund 980 i den rette dimension, der placeres efter den ønskede fugedybde. Fugedybden er normalt halvdelen af fugebredden, smalle fuger laves dog som regel kvadratiske.***

Der henvises desuden til produkt informationsblad for Danaseal Construction 515, Sealflex Hybrid 522 og MS Contractor 550. Disse er tilgængelige på [danalim.dk](http://danalim.dk)

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette*

*Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK –  
INFO@DANALIM.DK**

Fugning Mapei Facadepuds – Revideret 18.05.2015

# SÅDAN GØR DU

