

Produktinformation:

Fibergipsspackel 630

Specialspackel till spackling av fibergipsskivor**Produktbeskrivning & användning:**

Fibergipsspackel 630 är ett färdigblandat spackel, som är utvecklat speciellt till spackling av fibergipsskivor med försänkta kanter samt till bredspackling av dem inomhus i torra utrymmen.

Produkten har smidig konsistens, god vidhäftning samt god fyllförmåga, vilket gör den lämplig till de allra flesta spackeluppgifter på betong, puts, gipsskivor, fibergips mm.

Det härdade spacklet är robust och starkt, är lätt att slipa och ger ett bra underlag för vidare måleriarbeten.

Fibergipsspackel 630 är CE-godkänt till spackling av gipsskarvar enligt EN13963. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Produkten har testats och godkänts som en produkt med låga emissioner enligt M1-klassificering.

Produkten rekommenderas av Fermacell.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Bindemedel:	VAE-polymerdispersion
Fyllmedel:	Dolomit
Kulör:	Beige
Konsistens:	Pastös, tixotropisk
Densitet:	Ca 1,7 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7962915	15 kg spann

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar.
Porösa eller starkt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gel Extra 228 efter rengöring.*
- Användningstemperatur:** *Från +5°C till +40°C.*
- Applicering:** *Fibergipsspackel 630 appliceras för hand med en spackel i max 3 mm skiktjocklek. Vid spackling av tjockare skikt appliceras massan i flera omgångar. Spacklet skall vara så gott som genomtorr mellan varje spackling.*
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m*
- Torktid:** *Torktiden är beroende av skiktjocklek, underlag, temperatur och luftfuktighet. Under normala omständigheter är torktiden 8 – 10 timmar.*

Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.
- Rengöring:** *Spackel på huden tvättas av med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Torkat spackel kan lösas upp i vatten eller avlägsnas mekaniskt.*

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90

Fibergipsspackel 630 – Reviderat 2017-06-15 - Sida 2/2

www.danalim.se