

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn: DanaSeal Acryl 504	Utfärdandedatum: 26-06-14	Varugrupp: Fogmassa
☐ Ny deklaration ☒ Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
	Är varan förändrad?	Ändringen avser:
	☒ Nej ☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.
Ersätter version från (datum): 21-01-11	Kontrollerad utan ändring den:	
Övriga upplysningar: Denne deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: Dana Lim AB		Organisationsnr/DUNS-nr.: 49294514
Adress: Københavnsvej 220, DK-4600 Køge, Danmark		Kontaktperson: Miljöavdelningen
Webbplats: www.danalim.dk		Telefon: 046 570 70
Har företaget miljöledningssystem?		E-post: info@danalim.se
☐ Ja ☒ Nej		
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000 ☐ ISO 14000 ☐ OHSAS 18000 ☐ Annat	Om "annat", specificera:
Övriga upplysningar:		

3 Varuinformation

Land / region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningsskäl ej anges.			
Användningsområde: Fogning och tätning			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering: Märkning:	☐ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?		☒ Ja ☐ Nej	
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas ☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?		☐ Ja ☐ Nej	
Övriga upplysningar:			

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: (Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)					
Ingående material/ Komponenter	Råvaror	Vikt % alt g	EG-nr / CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Vatten	-	10-25	-	-	-
Akrylatpolymer	-	15-25	-	-	-
Styren	Olja	<0,05	100-42-5	R10 Xn;R20, Xi;R36/38	Restmonomer VOC
Akrylester	Olja	<0,05	-	R10 Xi;R36/37/38-43	Restmonomer VOC
Mineraliskt fyllmedel	Kalksten	50-75	-	-	-
Mjukgörare (bensoater)	Olja	1-5	-	-	Kokpunkt >250°C
1,2-propandiol	Olja	0-1	57-55-6	-	VOC, Kokpunkt 188°C
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blandning	-	<0,0015	55965-84-8	T;R23/24/25 C;R34 Xi;R43 N;R50/53	Konserveringsmedel EC50: 0,001-0,01 mg/l
Tensid (Inte APEO)	Olja	0,1-1	-	Xi;R38-41 N;R51/53	EC50: >1 mg/l
Pigment	-	0-5	-	-	Enligt färg
Övriga upplysningar: -					

5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av Dana Lim's produkter oavsett om det är lim, fog eller spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund.

Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdige produkten. Energiåtgången från tillverkningen är koncentrerad till blandningsmaskiner, löpande band och uppvärmning av lager och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är begränsade och mängden av restprodukter på samma sätt.

Den årlige energiåtgång och emissioner från tillverkning kan finnas i Dana Lim Miljö Redovisning på företags webbplats.

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? (Returpall)	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför produktinformation
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför säkerhetsdatablad
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den Faktiska livslängden är helt beroende av de situationsunika som råder för den unika applikationen. Omständigheter som t.ex. underlag, förbehandling appliceringsförfarande, appliceringsomständigheter, slitage och omgivande miljö (t.ex. temp. fukt, vind, sol m.m.) kan påverka materialet så att livslängden varierar mycket kraftigt. Livslängden kan därför vara kortare.			
Övriga upplysningar:			

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Plast kan materialåtervinnas
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Plast kan materialåtervinnas
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Energiåtervinning genom förbränning i anläggning med rökgasrening.
Ange avfallskod för den levererade varan: 08 04 10				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja ☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbygggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: 08 04 10 (kan inte utsorteras)				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja ☒ Nej
Övriga upplvsningar:				

11 Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk.				
☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.				
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☐ Varan avger inga emissioner ☒ Varans emissioner är ej uppmätt	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar:
	4 veckor	26 veckor		
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant	
Övriga upplysningar: Varans emissioner är ej uppmätt.				
Produkten innehåller <1% organiska lösningsmedel. Efter härdning förväntas ingen emission.				

Hänvisningar:

Bilagor: