

**Produktinformation:**

# LH Medium Pro 629

**Professionellt högkvalitets lättspackel****Produktbeskrivning & användning:**

LH Medium Pro 629 är ett färdigblandat lättspackel av mycket hög kvalitet. Spacklet används inomhus i torra utrymmen till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

LH Medium Pro 629 är specialutvecklat till professionell skarvspackling av gipsskivor. Produktens konsistens gör det enkelt att utföra spackling och montering av pappersremsa.

LH Medium Pro 629 har god fyllförmåga och sjunker minimalt. Den kan målas över med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmasa:**

Bindemedel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyllmedel:	Expanderad perlit, aluminiumsilikat och dolomit
Partikelstorlek:	Max 0,2 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,1 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.

**Härdat spackel:**

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



## **Bruksanvisning:**

- Förberedelser:** *Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.*
- Applicering:** *LH Medium Pro 629 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av tjockare skikt än 4 mm läggs spacklet på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för insjunkning och sprickbildning.*
- Gipsskivemontage utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften".*
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m<sup>2</sup>/liter vid 1 mm skiktjocklek.  
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m*
- Torktid:** *Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
- Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**

**TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90**

LH Medium Pro 629 – Reviderat 2018-02-20 - Sida 2/2