

## Produkt Information:

# PU Montageskum 592

**All-round PU-skum - klar til brug****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

PU Montageskum 592 er en 1-komponent polyurethanskum klar til brug. Anvendes ved montering af døre og vinduer, isolering og lydæmpning, udfyldning af mindre huller og hulrum.

PU Montageskum 592 binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen, teflon, silicone og lign. limafvisende flader). Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales. Indeholder ikke CFC, HFC eller HCFC drivmidler.

Leveres med handsker.

**Fysiske / kemiske data:****Uhærdet skum:**

Type:

1-komponent Polyurethanskum

Holdbarhed:

18 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Se produktionsdato på dåsen. Opbevares opretstående

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
7600	Gulbrun	500 ml dåse	1644517
7613	Gulbrun	750 ml dåse	1675172

**Afhærdet skum:**

Overmalbar:

Ja

Varmeledningsevne:

0,03 W/m°C (DIN 52612)

Brandklasse:

B3 (DIN 4102)

Bestandighed:

Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -40 °C til 90 °C

Sollys (UV): Skal beskyttes mod sollys



## Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærder ved tilstedeværelse af fugt.
- Påføring:** Brug handsker og beskyttelsesbriller. Fjern hættten og monter ventilgrebet med det påmonterede plastrør. Dåsen skal altid **anvendes** med ventilgrebet **nedad**. Ryst dåsen 10 - 15 gange før brug. Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 30 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart efter udtømningen.
- Anvendes hele indholdet ikke på en gang, kan plastrøret blive siddende for en kortere periode. Ved næste anvendelse klippes nogle centimeter af røret. Skal dåsen gemmes i længere tid, må plastrøret demonteres og ventilen rengøres med PU Rensevæske 599. Vi kan dog ikke garantere, at flasken kan anvendes senere; hvis der trænger luft ind, hærder skummet i ventilen.
- Anvendelsestemperatur:** 5 °C til 35 °C. Ideel temperatur er 20 °C.
- Rækkeevne:** 500 ml: Dåsens indhold giver op til 20 ltr frit ekspanderet skum eller 25 – 30 meter fuge (20 x 30 mm).  
750 ml: Dåsens indhold giver op til 33 ltr frit ekspanderet skum eller 35 – 45 meter fuge (20 x 30 mm).
- Hærdning:** PU Montageskum 592 er klæbefri efter cirka 10 minutter, og skærbar efter 60 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.
- Efterbehandling:** PU-skum skal beskyttes mod sollys. PU Montageskum 592 kan efter hærdning spartles, tapetseres og overmales med alle malinger og lakker.
- Rengøring:** Uhærdede skumrester fjernes med f.eks. acetone. Afhærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912.

## Sikkerhed:

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

PU Montageskum 592 - Revideret 17.01.2018 - Side 2/2