

Produktinformation:

PU Brøndskum 597

Til montering af brødringe**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

PU Brøndskum 597 er en 1-komponent polyurethanskum klar til brug.
Anvendes til limning / montering af brødringe.

PU Brøndskum 597 binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer, som f.eks. gammel og ny beton (også selvom den er våd), tegl, murværk, pudslag og træ. Hæfter ikke på polyethylen, teflon, silicone og lignende limafvisende flader.

Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales.
Indeholder ikke CFC eller HCFC -drivmidler.

**Fysiske / kemiske data:****Uhærdet skum:**

Type:

1-komponent polyurethanskum

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Opbevares opretstående

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
7616	Gulbrun	750 ml dåse	4882700

Afhærdet skum:

Overmalbar:

Ja.

Varmeledningsevne:

0,04 W/m°C (DIN 52612)

Brandklasse:

B3 (DIN 4102)

Bestandighed:

Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -40 °C til +90 °C.

Sollys (UV): Skal beskyttes mod sollys



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærder ved tilstedeværelse af fugt.*
- Påføring:** *Brug handsker og beskyttelsesbriller. Fjern hættten og monter ventilgrebet med det påmonterede plastrør. Dåsen skal altid **anvendes med ventilgrebet nedad**.*
- Ryst dåsen 20 gange før brug.*
- Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 30 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart efter udtømningen.*
- Anvendes hele indholdet ikke på en gang, kan plastrøret blive siddende for en kortere periode. Ved næste anvendelse klippes nogle centimeter af røret. Skal dåsen gemmes i længere tid, må plastrøret demonteres og ventilen rengøres med PU Rensevæske 599. Vi kan dog ikke garantere, at flasken kan anvendes senere; hvis der trænger luft ind, hærder skummet i ventilen.*
- Anvendelsestemperatur:** *+5 °C til +35 °C. Ideel temperatur er 20 °C.*
- Rækkeevne:** *Dåsens indhold giver op til 37 liter frit ekspanderet skum eller 35 – 45 meter fuge (20 x 30 mm).*
- Hærdning:** *PU Brøndskum 597 er klæbefri efter ca. 25 minutter, og skærbar efter ca. 20 – 60 minutter, afhængig af temperatur og luftfugtighed.*
- Efterbehandling:** *PU-skum skal beskyttes mod sollys. PU Brøndskum 597 kan efter hærdning spartles, tapseteres og overmales med alle malinger og lakker.*
- Rengøring:** *Uhærdede skumrester fjernes med f.eks. acetone. Afhærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

PU Brøndskum 597 - Revideret 01.06.2019 - Side 2/2