

Produkt Information:

Håndspartel 616

Traditionel spartelmasse til vægge og lofter**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Håndspartel 616 er en færdigblandet traditionel spartelmasse, til brug på vægge og lofter indendørs.

Håndspartel 616 har en god udfyldningsevne og en smidig konsistens der gør den let anvendelig til de fleste behandlinger på beton, puds, gipsplader, fibergips og lignende.

Den hærdede spartelmasse giver en stærk spartling, som er let at slibe. Spartelmassen giver en god bund for den videre malebehandling.

Spartelmassen er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN13963. Se DOP for yderligere information.

Produktet er blevet testet og godkendt som et produkt med lav emission i henhold til M1-klassificering.

**Fysiske / kemiske data:****Spartemasse:**

Type:	Spartelmasse baseret på VAE- polymerdispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk.
Vægtfylde:	Ca. 1,7 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
61610	10 ltr	5828521

Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandighed



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Alle overflader skal være fri for støv og snavs. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.*
- Anvendelsestemperatur:** *Fra 5 °C til 40 °C.*
- Påføring:** *Fuldspartling: Håndspartel 616 påføres med spartel i en lagtykkelse på max. 3 mm. Ved spartling i tykkere lagtykkelser bør spartelmassen påføres ad flere gange.*
- Spartling af samlinger: Spartelmassen påføres til samlingen er fyldt helt op. For ilægning af strimmel og efterfølgende spartling, se brochuren, "Spartling af gipspladesamlinger".*
- Rækkeevne:** *1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse*
- Tørretid:** *Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.*
- Overmalbarhed:** *Spartelmassen er velegnet til overmaling med de fleste malingstyper. På grund af de mange forskellige produkter på markedet, anbefaler vi dog at der udføres prøve.*
- Rengøring:** *Våd spartelmasse fjernes med vand. Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved blødsætning i vand.*

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**