

**Produkt Information:**

# Træfiller 617

**Vandbaseret & hurtig tørrende****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Træfiller 617 er en lugtsvag hurtighærdende filler til reparation og udfyldning af huller og revner i træ.

Filleren er let at påføre, revner ikke og giver minimalt svind. Efter hærdning er den skruefast og kan slibes, lakeres m.m.

Træfiller 617 fås i en naturlig lys fyrretræsfarve.

Ved anvendelse udendørs eller ved direkte vandpåvirkning bør overfladen beskyttes med dækkende overfladebehandling.

**Fysiske / kemiske data:**

Type:	Vandbaseret udfyldningsmateriale til træ.
Farve:	Natur.
Vægtfylde:	1,4 kg/l
Tørstofindhold:	ca. 79 %
Holdbarhed:	Minimum 12 mdr. ved kølig opbevaring i originalemballage. Må ikke udsættes for frost.
Emballage:	

Varenr.	Farve	Størrelse	TUN-nr.
77605	Natur	250 ml tube	5185051

Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar: Ja.



## **Brugsanvisning:**

*Forberedelse:* Reparationsstedet skal være rent, tørt og fedtfrit.

*Anvendelsestemperatur:* Minimum 5 °C.

*Påføring:* Træfiller 617 påføres med en spartel, i lag op til 10 mm ad gangen.  
For at reducere tørretiden, kan man med fordel påføre lag på 2 –4 mm ad gangen.

*Sidste lag bør være lidt højere end overfladen, og efter tørring skæres plant med en hobbykniv og efterslibes let.*

*Efterbehandling:* Efter hærdning er filleren skruefast, og kan slibes, lakeres m.m.

*På grund af de mange forskellige malinger og lakker på markedet, anbefaler vi altid at der udføres en prøve inden overmaling/lakering.*

*Tørretid:* Tynde lag (1 mm) kan slibes efter 30 – 60 minutter, afhængig af temperatur og luftfugtighed. Skuefast efter ca. 15 timer (ved 10 mm)

*Rengøring:* Værktøj renses i vand inden filleren er tør. Hærdet filler fjernes mekanisk.

*For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**