

**Produkt Information:**

# Rulle - og Bazookaspartel 627

**Færdigblandet letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Rulle og Bazookaspartel 627 er en færdigblandet medium letspartelmasse, der både er velegnet til rullepåført fuldspartling samt til maskinel spartling af gipspladesamlinger.

Spartelmassens konsistens gør den ideel til fuldspartling af lofter og vægge, hvor struktur efter væv, savsmuldstapet eller lignende ønskes fjernet.

Produktet Påføres let og hurtigt med rulle, og en optimal finish opnås ved efterglatning med en glittespartel.



Systemet efterlader et perfekt spartelarbejde, hvor behov for slibning er minimalt.

Produktet kan desuden anvendes til i forbindelse med spartling af gipspladesamlinger, hvor påføringen foretages med bazooka eller spartelboks.

Produktet er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN13963. Se DOP for yderligere information.

Spartelmassen lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket og M1 Indeklimacertificeret.



5097-0012

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyldstof:	Aluminiumsilikat, Ekspanderet perlite og Dolomit
Partikelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7994215	15 ltr	1373510

**Afhærdet spartelmasse:**

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** *Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.*
- Påføring:** *Ved fuldspartling kan spartelmassen med fordel påføres med langhåret malerrulle, som f.eks. Rullespartel Rulle. Alternativt kan spartelmassen sprøjtepåføres med traditionelt sprøjteudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser.*
- Der henvises desuden til specialbrochuren "Rullespartling".*
- Ved gipspladesamlinger kan spartelmassen påføres med Bazooka eller spartelboks.*
- Lagtykkelse:** *Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lagtykkelser forlænger tørretiden væsentlig og det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.*
- Rækkeevne:** *1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.*
- Tørretid: temperatur,** *Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder kan dog påregnes en tørretid på 8-10 timer.*
- Rengøring:** *Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**