

Produkt Information:

Universalspartel 631

Til smårevner og ridser – ude og inde**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Universalspartel 631 er en fyldig vandfast, vejrbestandig og hurtigtørrende filler og spartelmasse, der er hurtig og nem at arbejde med på grund af dens smidige og "tixede" konsistens.

Den er velegnet til spartling af smårevner og ridser i næsten alle overflader, som f.eks. glasfiber, træ, beton og metal, såvel inde som ude.

Kan overmales med 1- og 2-komponente malinger.

**Fysiske / kemiske data:****Spartemasse:**

Type:	Urethanspartelmasse.
Farve:	Hvid.
Konsistens:	Pastøs.
Tørstofindhold:	Ca. 86 %.
Vægtfylde:	Ca. 1,85 kg/l.
Holdbarhed:	Ca. 2 år ved kølig opbevaring og tæt tillukket i tuben.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7811	170 ml tube	3448966

Afhærdet spartelmasse:

Bestandighed: Vand: God.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Alle overflader skal være fri for støv, snavs, rust og olie samt eventuelle malingrester og glødeskaller. Træ og metal bør grundes med en egnet grunder, maling, lak eller lign.*
- Påføring:** *Universalspartel 631 påføres med spartel i et tyndt lag (0,5 mm). Ved spartling af dybe huller eller revner skal spartelmassen påføres af flere gange, og være så godt som gennemtør mellem hver spartling.*
- Tørretid:** *Ved spartling af tynde lag er spartelmassen slibetør efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C.*
- Efterbehandling:** *Ved tynde lag(0,5mm) kan overmaling ske efter ca. 4 timer, ved 20 °C. Universalspartel 631 tåler overmaling med de fleste 1- og 2-komponent malinger – foretag test.*
- Rengøring:** *Uhærdet spartelmasse fjernes med Pro Wipes Ekstra 917 eller mineralsk terpentin, afhærdet spartelmasse fjernes mekanisk.*

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**