

**Produkt Information:****Let Medium Sprøjtespartel 635****Færdigblandet sprøjtbar letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Let Medium Sprøjtespartel 635 er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr.

Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man hurtigt og let opnår et godt resultat. Er meget let at slibe.  
Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Spartelmassen er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN13963. Se DOP for yderligere information.

Spartelmassen lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket og M1 Indeklimacertificeret.



5097-0012

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Bindemiddel:	VAE-Polymerdispersion
Pigment/Fyldstof	Aluminium silikat, ekspanderet perlite og dolomit
Partikelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig. Opbevares frostfrit.

**Emballage:**

Varenr.	Størrelse
799410	15 ltr.

**Afhærdet spartelmasse:**

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** *Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. Eventuel grundning inden spartling kan foretages med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring*
- Påføring:** *Let Medium Sprøjtespartel kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser f.eks. Wagner Heavy Coat 960 E SSP med dyse str. 435-452. Anbefalet tryk er 200 bar.*
- Lagtykkelse:** *Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lagtykkelser forlænger tørretiden væsentlig og det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.*
- Rækkeevne:** *1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.*
- Tørretid:** *Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder kan dog påregnes en tørretid på 8-10 timer.*
- Rengøring:** *Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.*

*For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75