

Produkt Information:

Skiferkit 694

Specialkit til natur- og eternitskifer**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Skiferkit 694 er en specialkit på basis af gummi og polymeriseret vegetabilsk olie, til lægning af nye skifertage og reparation af gamle skifertage. Kan anvendes til både natur- og eternitskifer.

Skiferkit 694 er nem at arbejde med og kan lægges på let fugtige overflader.

**Fysiske / kemiske data:****Kit:**

Type:

Kit på basis af polymeriseret vegetabilsk olie, gummi og mineralske fyldstoffer.

Farve:

Sort

Vægtfylde:

1,6 kg/l

Holdbarhed:

Minimum 12 mdr. ved kølig men frostfri opbevaring i originalemballage. Efter åbning af emballagen skal kittet tildækkes godt efter brug.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	Farve	DB-nr.
69417	17 kg	Sort	8706392

Afhærdet kit:

Bestandighed:

Temperatur: Fra -35 °C til +120 °C.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:* Skiferkit skal påføres rene flader, der dog godt må være let fugtige. Hvis underlaget er sugende skal det porelukkes med f.eks. tagmaling.
- Anvendelsestemperatur:* Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til 40 °C.
- Rækkeevne:* 150ml Skiferkit rækker til cirka 1 plade på 30x60cm.
- Påføring:* Kitten påføres med spartel i hele overlappets bredde og lagtykkelsen skal være minimum 4 mm.
- Rengøring:* Frisk masse kan aftørres med papir, eller afrenses med terpentin eller lugtfri petroleum.

Sikkerhed:

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**