

Produkt:
D-coll 7089

Revisionsdato: 20-01-2017
(Erstatter: 16.02.2009)

Leverandør: DANA LIM A/S
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, www.danalim.dk
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75

Udfærdiget af: Bo Brehmer

Produktbeskrivelse og anvendelse:

D-coll 7089 er en kvalitets-folieklæber specielt udviklet til kachering, laminering og til fremstilling af ringbind af PVC-folie og de fleste forbehandlede PP-folier, også anvendelig til forsatsklæbning.

D-coll 7089 udmærker sig ved et højt vådtack, der muliggør overlappning af folier.

D-coll 7089 kan anvendes på hurtiggående maskiner med lim recirkulering, f.eks. Colpitt, Grathern, Hörauf og andre.

Emballage størrelser:

Varenummer	Størrelse
708920	20 kg spand
ZVF7089	1000 L container

Fysiske / kemiske data:

Lim:	7305
Type:.....	Vandbaseret copolymer dispersion
Farve:.....	Hvid
Tørstofindhold [%]:.....	48-49%
Viskositet [cP]:.....	2000 - 3000
Vægtfylde [kg/ltr.]:.....	1,1
pH:.....	4,5 - 5,5
Holdbarhed:.....	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Limfuge:	
Farve:.....	Mat transparent

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Limfladerne skal være rene og tørre, fri for fedtstof samt løse partikler.
Fortynding:	Limenes leveres klar til brug, men kan om nødvendigt fortyndes med vand.
Påføring:	Limenes påføres den ene flade med dyse, valse eller hjul.
Åbentid:	6-10 min. Sugende materialer, sparsom limpåføring, lav luft- og materialefugtighed og megen ventilation kan influere på den angivne tid.
Limmængde:	100-200 g/m ² afhængig af emnernes overflade samt kravet til åbentid.
Arbejdstemperatur:	15 – 25 °C.
Pressetid:	Kort.
Rengøring:	Våd lim fjernes med vand. Tørret lim afvaskes lettest med varmt vand.
Opbevaring:	Opbevares køligt i tæt tillukket emballage. Tåler ikke frost.
Lagring:	Efter måneders henstand kan der forekomme et let bundfald. Limen bør da oprøres inden brug.

Alle angivne tider er vejledende. Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	Ingen
MAL-kode:	Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad.

Andre oplysninger:

DANA LIM's professionelle DANAFIX-program omfatter følgende serier:

- 100-serien: Kontakt og skumpolsterlim
- 200-serien: 2-komp. Epoxy, PU og methacrylatlime
- 300-serien: Væglim
- 400-serien: Trælim
- 600-serien: Byggeadditiver, spartelmasser m.m.
- 700-serien: Papir-, emballage-, avislim
- 800-serien: Smøltelim
- 900-serien: Rensevæsker, slipmidler, hærdere m.m.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.