

Produkt Information:

Golv- & Vägglim Express 245

All-round med kraftigt våthugg och kort öppentid

Produktbeskrivning & användning:

Golv & Vägglim 245 Express är ett snabbt allround vattenbaserat lim, med kraftigt våthugg, helt utan organiska lösningsmedel. Limmet har kort öppentid och kan både användas till våt samt häftlimning.

Används för limning av homogen vinyl, vinyler med skum- eller vävbaksida, kork med PVC-baksida, nålfilt, kork med eller utan baksida, mattor med latex eller PVC-baksida på sugande och icke sugande underlag. Kan även användas till uppsättning av väggvinyler.

Limmet uppfyller kraven i GSO golvfakta enl. Nordtest 141, Nordtest 142, Nordtest 143 och Nordtest 146.

Golv- & Vägglim 245 är godkänt enl.. Emission EC1.



Golv- & Vägglim 245 Express, är ett snabb allround vattenbaserat lim, med ett kraftigt våthugg, helt utan organiska lösningsmedel. Limmet har kort öppentid och kan både användas till våt- och häftlimning.

Fysiska / kemiska data:

Lim:	
Typ:	Vattenbaserad co-polymer dispersion
Färg:	Ljus gul
Konsistens:	Pasta, tixotropisk
Torrhalt:	Ca 75 %
Densitet:	Ca 1,3 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnad förpackning vid sval förvaring. Lagras frostfritt.
Emballage:	

Artikelnr.	Storlek
4400	1L hink
4402	5L hink
4403	10L hink

Härdat lim:

Färg:	Beige
Beständighet:	Mjukgörare. God bständighet mot mjukgörarvandring.



Bruksanvisning:

Förberedning:

Limmet rörs om innan användning. Lim och yta värms innan användning till mellan 18 °C och 25 °C, samma som golvetemperaturen. Fuktprocenten i undergolvet får max. vara i området konstaterat för den aktuella beläggningen (85 - 90 % RF, beroende av materialet). Fuktmätning skall göras efter GSO Golvfaktas regler. Eventuellt måste underlaget fuktisoleras.

Limning kan göras på alla jämna, plana och fortsatt torra underlag som betong, träfiberskivor och cement spackelmassor. Följ alltid beläggningssleverantörens anvisningar. Vid golvvärme måste man iaktta särskilda förhållningsregler, se beläggningssleverantörens anvisningar.

Underlag av golvspackel primas med Primer 600 förtunnat med vatten, i förhållandet 1:5. Underlag av anhydrid primas två gånger med Primer 600 förtunnat med vatten. Första gången 1:5, andra gången 1:3. Primern skall vara helt torr före limapplicering.

Användningstemperatur

18 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Luftfuktigheten kan ev. sänkas genom luftuppvärmning och/eller ventilation.

Åtgång & metod:

Beläggning	Limmängd	Limningsmetod:	
		Sugande underlag	Svagt sugande underlag
Vinyl, homogen	4 - 5 m ² /liter	Sen våtlimning	Tidig häftlimning
Vinyl m/skumbaksida	4 - 5 m ² /liter	Våtlimning	Sen våtlimning
Vinyl m/vävbaksida	4 - 5 m ² /liter	Våtlimning	Sen våtlimning
Vinylplatta	4 - 5 m ² /liter	Sen våtlimning	Tidig häftlimning
Nålfilt	2 - 3 m ² /liter	Våtlimning	Sen våtlimning
Mattor	4 - 5 m ² /liter	Våtlimning	Sen våtlimning
Korkmattor	2 - 3 m ² /liter	Våtlimning	Våtlimning

Våtlimning:

Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta limmet. Om det önskas ett kraftigare hugg, vänta med nedläggning i ca 5 - 15 minuter. Sen våtlimning kan appliceras upp till ca 20 minuter efter limapplicering. Limmet ska dock fortfarande kännas vått och ge avsmittning på baksidan av beläggningen. Beläggningen stryks ordentligt fast med ett särskilt verktyg

Häftlimning:

Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta limmet och stryks ordentligt på plats, därefter lyfts beläggningen så limmet luftas i 5-10 minuter, härefter stryks beläggningen ordentligt fast.

Trumling av beläggningen efter påläggning rekommenderas alltid.

Efterbehandling:

Vid limning i våtrum ska alla skarvar förseglas.

Rengöring:

Lim på hud tvättas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är vått. Intorkat lim löses med sprit.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Golv- & Vägglim Express 245 - Reviderad 5.2.2016 - Sida 2/2