

Produktinformation:

Turbo Tack 291

Fixerar tunga material på väggar och tak utan understöd.

Produktbeskrivning & användning:

Turbo Tack 291 är ett neutralt fukthärdande montagelim, utan lösningsmedel och ftalater. Bildar en stark och samtidigt elastisk limfog, som tar upp eventuella rörelser mellan byggnadsdelar.

Turbo Tack 291 är luktfri, snabbhärdande och har utmärkt väderbeständighet.

Turbo Tack 291 kan användas inom- och utomhus, på väggar, tak och golv. Mycket bra vid montering av speglar, paneler och andra skivmaterial som skall monteras utan understöd. Bra vidhäftning till olika material såsom; trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor m.m.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

Fukthärdande, neutral Silanmodifierad Polymer (SMP), 1-komponent

Konsistens:

Tixotropisk massa

Hållbarhet:

2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.

Notera: Hållbarhet i tubkvalitet 1 år.

Förpackning:

Artikelnr.	Emballage	Kulör
29175	75 ml tub	Vit
29132	290 ml patron	Vit
29162	600 ml påse	Vit

Limfog:

Övermålningsbar:

Ja.

Hårdhet:

60 - 65 Shore A (ISO 868)

Brottstyrka:

ca 2,8 N/mm² (ISO 37)

Brottöjning:

ca 300 % (ISO 37)

Beständighet:

Temperatur: ca -40 °C till +90 °C

Väderbeständighet:

God



DANA LIM

Bruksanvisning:

Förberedelser av material: Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar. Turbo Tack 291 kan användas på ytor som mursten, betong, eternit, trä, glas, de flesta metaller, målade ytor m.m.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.

*Användningstemperatur: Kan appliceras vid temperaturer från **+5 °C till +40 °C**.*

Applicering: Turbo Tack 291 appliceras i limsträngar på ytorna eller vägg/tak med ett avstånd på mellan 3 - 20 cm, beroende på styrkekrav. Några limningar kan kräva speciella monteringsmetoder, följ då leverantörens rekommendationer.

Sträckförmåga: 2 - 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Monteringstid: Montera inom 5 - 10 minuter efter applicering av limsträngen.

Montering: Pressa ihop materialen noggrant med jämnt tryck.

Bärförmågan på en vägg motsvaras på ett ungefär att ett material på 10 x 10 cm med en vikt på 1 kg, skall täckas med lim på ca 75 % av sin yta för att kunna fixeras utan hjälp av understöd. Talen ska betraktas som ett grovt estimat och limbehovet för konkreta uppgifter ska bedömas utifrån praktiska erfarenheter.

Limfogen härdar med ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.

Rengöring: Verktyg rengörs - och lim tas bort med Dana Wipes 915 eller lacknafta. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Tvätta händer och hud med Dana Wipes 915 eller tvål och vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TLF. 56 64 00 70 - INFO@DANALIM.DK

Turbo Tack 291 – Reviderat 2019-06-28 - Sida 2/2