

Produktinformation:

Våtrumssilikon 512

All-round, neutral, hög-elastisk

Produktbeskrivning & användning:

Våtrumssilikon 512 är en neutral hög-elastisk fogmassa. Den härdar med hjälp av reaktion med luftens fuktighet, och skapar en elastisk fog som kan ta rörelse på upp till +/- 25 %

T.ex. tätning i badrum, duschkarbiner mellan sanitära installationer. Kan användas på natursten.

Särskilt lämplig mot glatta ytor som t.ex. glas, emalj, hård pvc, rostfritt stål, natursten m.m.

Våtrumssilikon 512 är godkänt enligt Emission EC1 plus.

Våtrumssilikon 512 har testats och uppfyller FDA CFR 21 §177.2600 för ämnen och i enlighet med europeisk standard för livsmedelsgodkännande EC 1935/2004 för indirekt kontakt med livsmedel



Medlem av SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund.

Fysikaliska / Kemiska data:

Fogmassa:

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ: | Neutralhärdande elastisk silicofogmassa |
| Fungicidbehandlad: | Ja |
| Konsistens: | Pasta, tixotropisk |
| Densitet: | ca 1,0 - 1,4 kg/liter (beroende på kulör) |
| Lagringstid: | 1 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring. |
| Förpackning: | |

| Artikelnummer | Kulör* | Emballage |
|---------------|---------------------|---------------|
| 51231 | Transparent | 300 ml patron |
| 51232 | Vit | 300 ml patron |
| 51235 | Ljus beige | 300 ml patron |
| 51236 | Beige | 300 ml patron |
| 51240 | Pärlgrå | 300 ml patron |
| 51239 | Ljusgrå | 300 ml patron |
| 51234 | Stålgrå / Manhattan | 300 ml patron |
| 51237 | Signalgrå | 300 ml patron |
| 51233 | Grå | 300 ml patron |
| 51238 | Antracitgrå | 300 ml patron |
| 51243 | Gråvit | 300 ml patron |
| 51244 | Mellangrå | 300 ml patron |
| 51245 | Svart | 300 ml patron |

*Alla neutrala silicofogmassor kan gulna. Risken för gulning ökar i mörker, eller vid fogning på vissa färgtyper.

Härdad fogmassa:

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övermålningsbar: | Nej |
| Hårdhet: | ca 18 - 22 Shore A (beroende på kulör) |
| Elasticitet: | +/- 25 % |
| Elasticitetsmodul: | ca 0,3 N/mm ² |
| Beständighet: | Temperatur: ca. -40 °C till + 150 °C. Tål högre temperaturer vid kortare tids påverkan. Klimatisk åldring (UV): God Vatten: Tål konstant vattenpåverkan, får inte användas för akvarielimning. |



DANA LIM A/S
Københavnsvvej 220
DK-4600 Køge
14
DOP: 15651-0512-1

EN 15651-3
S



Bruksanvisning:

- Dimensionering av fogen:** Fogar där Våtrumssilikon 512 ska användas, bör dimensioneras så att rörelsen av den fria fogsubstansen är mindre än +/25 %. För att kunna ta upp maximal fogrörelse bör fogens bredd vara minst 6 mm och max. 30 mm. Fogdjupet är normalt halva fogbredden, dock minst 5 mm och max 10 mm. Använd botteningslist i korrekt dimension som plaseras efter önskat fogdjupet.
- Förberedelser av underlag:** Fogsidorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, olja, fett, damm och lösa partiklar. Kan normalt användas utan primer på ytor som glas, emalj, rostfritt stål, aluminium, de flesta målade ytor, hård pvc m.m.
- Vid användning på natursten skall vägledningen »Fogning och limning av natursten« följas.
- Då det i praktiken förekommer stora variationer i de enskilda materialen, bör det alltid utföras vidhäftningstest för påbörjande av - speciellt större arbeten.
- Maskeringstejp rekommenderas, som avlägsnas omedelbart efter applicering av fogmassan.
- Appliceringsförhållande:** Kan appliceras vid temperatur från +5 °C till +40 °C och en relativ luftfuktighet på minst 30 %.
- Applicering:** Patronens skruvtopp skärs av med en vass kniv, varefter fogspetsen skärs av med ett snett snitt som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol.
- Fogen trycks på plats och slätas noggrant med en såpvattenmättad fogpinne omedelbart efter applicering.
- Härdning:** Skinnbildning ca 5 – 15 minuter vid 23 °C och 50 % RF.
Härdning: 1 – 2 mm/dygn, beroende av luftfuktighet och temperatur.
Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperatur och lägre luftfuktighet.
- Efterbehandling:** Våtrumssilikon 512 kan inte övermålas.
- Rengöring:** Verktyg rengörs och fogmassan avlägsnas med t.ex. aceton.
Härdad fogmassa kan enbart avlägsnas mekaniskt eller med Silikonborttagare 911.
Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE