

Produktinformation:

Primer 600

Vattenbaserad – säkerställer stark vidhäftning**Produktbeskrivning & användning:**

Primer 600 är en akrylbaserad primer som används till förbehandling innan spackling och limning. Primern säkerställer stark vidhäftning mellan underlag och spackelskikt/lim.

Primer 600 kan användas på alla sugande underlag innan spackling med golvspackel.

Primern kan dessutom användas för att förbättra vidhäftningen vid limning på golvspackel och anhydrit.

Primer 600 är emissionkraven enligt Emissioncode EC 1^{PLUS}.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Primer:**

Typ:	Vattenbaserad akryldispersion
Kulör:	Vit
Konsistens:	Tunnflytande
Torrhalt:	ca 46 %
Densitet:	1,04 kg/l
Hållbarhet:	Minst 2 år i tätt förslutet emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7820	1 l flaska
7822	5 l dunk
7823	10 l dunk

Härdad primer:

Kulör:	Svagt vit
--------	-----------



Bruksanvisning:

Förbehandling innan limning: Se Produktinformation för respektive lim.

Förbehandling innan spackling:

Förberedelser: Underlaget ska vara torrt och fritt från fett, damm och lösa partiklar.

På sugande underlag förtunnas Primer 600 med vatten (se nedanstående tabell).

På täta underlag som kakel och klinker, målade ytor och terrazzo primas med så kallad "slamning" som består av en blandning av vatten, Primer 600 och Golvspackel 656 i viktförhållandet 1:1:10.

Utför primning enligt nedanstående tabell:

Primning av underlag*	Primas med Primer 600 förtunnad i förhållandet (primer: vatten)	Primas med "slamning"
Anhydrit, gips	1:5 samt 1:3	
Betong	Tät	1:1
	Sugande	1:2½
Cementputs	Tät	1:1
	Sugande	1:2½
Kakel och klinker		•
Målade ytor		•
Gjutasfalt	1:1	
Terrazzo		•
Trä, spån- och fiberskivor	Förtunnas ej	

Användningstemperatur: Underlagets temperatur ska vara minst 5°C.

Applicering: Applicera Primer 600 i ett jämnt skikt med en tät, inte alltför mjuk borste. Det är viktigt att primern bearbetas in väl i underlaget för att få bästa möjliga kontakt.

Ett slamskikt appliceras på underlaget i 1 – 2 mm tjockt skikt.

Innan spackling ska primern vara helt torr och ett slamskikt ska vara vittorrt

Torktid: 30 – 60 minuter, beroende på underlagets temperatur och fukttinnehåll.

Sträckförmåga: 1 l Primer 600 räcker till 10 – 14 m², beroende på underlagets sugförmåga.

Rengöring: Primer på huden tvättas av med tvål och vatten. Rengör verktyg med vatten innan primern torkat.

*** För flera upplysningar och goda råd, hänvisas till broschyren "Golvlím och Golvspackel - Produktguide", eller kontakta Teknisk Service.**

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.