

Produkt Information:

Planspackel 657

Självnivellerande flytspackel för invändigt bruk

Produktbeskrivning & användning:

Planspackel 657 är en cementbaserad, plastförstärkt, självnivellerande, snabbhärdande, spändningsfri och pumpbar flytspackelmassa till invändigt bruk.

Används till planavjämning av golv i skikt på 1 - 45 mm. Kan användas på alla fasta underlag som puts, betong, m.m.

Anbefales ikke til brug på anhydrit- och gjutasfalt.

Medlem av  Golvbranchens Samarbets- och upplysningsråd



Planspackel 657 är en cementbaserad, plastförstärkt, självnivellerande, snabbhärdande, spändningsfri och pumpbar flytspackelmassa till invändigt bruk.



Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
13813-0657-1
04

EN 13813:2002
CT-C25-F5

Brandklass: A1

Frigörande av korrosiva ämnen: CT

Truckhållfasthet: C25

Böjdraghållfasthet: F5

Krympning: < 0,040%

Nötningsmotstånd RWFC: 250

Fysiska / kemiska data:

Spackelmassa:

Typ:

Cementbaserad pulverspackel.

Kulör:

Grå

Konsistens:

Pulver

Lagring:

Lagras torrt och svalt. Produkten är lagerstabil i min. 6 mdr. från produktionsdatum.

Emballage:

Art. nr	Förpackning
7791	25 kg

Härdad spackelmassa:

Trykstyrka:

25 Mpa

Böjdragstyrka:

5 Mpa

Fri krympning:

0,5-0,7 promille

Flydemål:

135-145 mm

Bruksanvisning:

- Primning:** För att förbättra vidhäftningen och för att förhindra för snabb uttorkning, **skall** underlaget primes med Primer 600. Primern skall vara helt torr innan appliceringen av flytspackelmassan.
Före användning av primer hänvisas till Produkt Information for denna.
- Förhållande vid användning:** Golvets och materialens temperatur skall som min. vara 6 °C. Eventuell golvvärme skall basra avstängd, i så god tid, att golvets temperatur är max. 20 °C innan applicering. Får inte tändas igen förrän tidligast 24 timmar efter spackling, och i steg/etapper å 5 °C pr. dag. Ventilations- och airconditionanlägg skall være släckta innan arbetet påbörjas. Rummet skall vara stängt och det skal skärmas av för direkt solljus.
- Åtgång:** 1,7 kg pulver pr. m² pr. mm skikt.
- Skikt:** 1 - 45 mm
- Blandning:** Pulvret blandas i förhållandet ca. 5,0-5,5 liter vatten till 25 kg pulver. Blandningen görs lättast med bormaskin påsatt »visp« i 1-2 minuter till massan är lättflytande och klumpfri. Hold pause i 1 minut, og omrør massen endnu engang i 1 – 2 minutter, herved opnås den bedste homogene og letflydende masse. Vi anbefaler kontrol af flydemålet iht. EN 12706. Kontrolring kan rekvireres hos Dana Lim A/S.
- Applicering:** Spackelmassan hålls eller pumpas ut på golvet tills den själv flyter ihop till en jämn och plan yta. Bearbetas evt. med en plan / tandspackel eller rulle med taggar. Spackelmassan bör används inom 20 minuter.
- Efterbehandling:** Spackelmassan är gångbar efter 4-8 timmar. Ytbeläggning kan normalt göras efter 1 dygn, afhængig af lagtykkelse og temperatur. I tilfælde av golvvärme skall golvvärme leverantörens anvisningar alltid följas.

Säkerhet:

- älsofara:** Xi, lokalirriterande
- Innehåller:** Cement. Chromatindhold: mindre än 2 mg/kg torr produkt.
- Riskfraser:** Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarlig ögonskada. Lagras otillgängligt för barn. Kommer materialet i ögonen, skölj direkt grundligt med vatten och kontakta läkare, Använd skyddsglasögon/ansiktsskydd under arbetet.
Vid oavsiktligt intag, kontakta omgående läkare och visa detta dokument, eller etikett.

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE
TLF. +45-56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. +45-56 64 00 75
KUNDSERVICE NR I SVERIGE. 046 - 57070