

Produktinformation:

SMP Kitt 686

Neutral, ftalatfri, till kittning och reparationer**Produktbeskrivning & användning:**

SMP Kitt 686 är ett snabbhärdande och väderbeständigt kitt som krymper minimalt.

Används till kittning av fönster och reparation av kittfalsar. Fäster på trä, glas, färg, PVC, galvaniserad plåt och ett flertal andra ytor.

SMP 686 Kitt härdar med luftens fukt till en hård och elastisk massa. Kittet kan målas över med de flesta vattenbaserade och vissa alkydfärger. Kittet har tillsats UV-skydd.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Kitt:**

Typ:

Fukthärdande, neutral Silan Modifierad Polymer (SMP), 1-komponent.

Densitet:

ca 1,6 kg/lit

Hållbarhet:

24 månader i öppen emballage vid torr och sval förvaring.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage	Kulör
68632	290 ml patron	Vit
68634	290 ml patron	Brun – beställningsvara
68635	290 ml patron	Svart - beställningsvara

Härdat kitt:

Övermålningsbar:

Ja.

Krympning:

ca 3%

Hårdhet:

ca 65 - 70 Shore A

Beständighet:

Väder: Mycket god.

UV-ljus: Mycket god.



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Ytorna skall vara rena och torra och fria från smuts, fett och olja. Fukt kan accepteras, men inte våta ytor. Kittet fäster på de flesta målade och omålade ytor utan att använda primer. Att utföra ett vidhäftningstest är rekommenderat, särskilt vid större arbeten.
- Användningstemperatur:** Minst +5°C. Vid användning i kalla temperaturer får kittet förlängd härdningstid. Längre härdningstid ökar risken för att kittet ska utsättas för skadlig påverkan från t ex fingrar under hantering, fönsterputsning eller kemikaliers reaktion med kittet.
- Applicering:** SMP Kitt 686 appliceras med fogspruta. Hörnen rättas till med kittkniv, som trycks mot hörnet. Kan också skrapas med silikonspackel eller liknande, alternativt glättas med fogpinne.
- Härdningstid:** Bildar hinna efter ca 20 minuter.
Yttorr efter 1 – 2 timmar vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet.
Både temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.
Genomhärdat med ca 2 mm/dygn vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet.
- Övermålning:** SMP Kitt 686 behöver inte målas över men kan målas ca ett dygn efter kittning. Erfarenhetsmässigt fungerar vattenbaserade färger som akrylfärg och kombinerade akryl/alkyd-emulsionsfärger. Några färgtyper kräver flera strykningar innan kittet täcks helt. Vissa alkydfärger kan också användas. Om färgen inte har yttorkat efter maximalt 2 dygn bör den inte användas.
- Gulning:** Under särskilda omständigheter kan kittet gulna, om det utsätts för kraftig eller långvarig påverkan av vissa kemikalier (t.ex. vegetabilisk lacknafta i linoljefärg).
- Rengöring:** Ohärdad massa tas bort med Dana Wipes 915 eller lacknafta. Torkat kitt avlägsnas mekaniskt.

För fler upplysningar och goda råd om kitt och kittning, hänvisas till rapporten http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE**

SMP Kitt 686 – Reviderat 2019-08-01 - Sida 2/2