



# MASSIEF EIKEN PARKET MET TAND EN GROEF

## DIKTE

Van 14 tot 23 (22) mm Breedte (b) :  $\geq 40$  mm

## DEFINITIES

### Vaste kwast:

Kwast waarvan de omtrek voor minstens  $3/4$  met het omringende houtweefsel vergroeid is.

### Losse (dode) kwast:

Kwast waarvan de omtrek voor minder dan  $1/4$  met het omringende houtweefsel vergroeid is (bijvoorbeeld omringd voor meer dan  $3/4$  van de omtrek door schors).

### Gezonde kwast:

Kwast zonder sporen van verrotting.

### Ongezonde kwast:

Kwast aangetast door verrotting.

Voor dimensionele karakteristieken zie EN 13226



## Massief parket met tand en groef – Sorteringen gangbaar in de Benelux – Eigenschappen per element op het zichtbaar vlak <sup>(1)</sup>

Symbool	Andere benamingen	Gezond spinhout <sup>(2)</sup>	Kwasten <sup>(3)</sup>		Scheuren	Tussenschors	Valbreuk	Draadhellings en mergstraal	Kleurverschil <sup>(5)</sup>	Biologische aantasting	Zaagwijze
			gezond en vast	on gezond <sup>(4)</sup>							
OO	1 <sup>ste</sup> keus, Exquisiet, Premier, Prime, Select, ...	Niet toegelaten	$\varnothing \leq 5 \text{ mm}$ 1 m <sup>2</sup>	$\varnothing \leq 1 \text{ mm}$	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
O (EN 13226)		Niet toegelaten	$\varnothing \leq 8 \text{ mm}$	$\varnothing \leq 1 \text{ mm}$	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Kleine variaties toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
△△	1-bis, bis, ...	Niet toegelaten	$b < 90 \text{ mm}$ $\varnothing \leq 10 \text{ mm}$  $b \geq 90 \text{ mm}$ $\varnothing \leq 15 \text{ mm}$	$\varnothing \leq 5 \text{ mm}$	Toegelaten tot een lengte van 5 mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Uitgesproken kleurverschillen zijn niet toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
△ (EN 13226)		Toegelaten	$\varnothing \leq 10 \text{ mm}$	$\varnothing \leq 5 \text{ mm}$	Toegelaten tot een lengte van 15 mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
□□	Rustiek, Rustiek A, ...	Lichte sporen toegelaten	$b < 90 \text{ mm}$ $\varnothing \leq 30 \text{ mm}$  $b \geq 90 \text{ mm}$ $\varnothing \leq 45 \text{ mm}$	$\varnothing \leq 15 \text{ mm}$	Toegelaten tot een lengte van 30 mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten	Toegelaten, met uitzondering van bruin eiken	Niet toegelaten	Vrij
□ (EN 13226)		Lichte sporen toegelaten	Toegelaten zonder limiet van afmeting of hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtvastheid van de parketvloer niet schaden							Niet toegelaten uitgezonderd blauw en zwarte wormsteken	Vrij
#	Campagne, Freeclass, Hoevestijl, Abdij, Klooster, Rustiek B, ...	Toegelaten zonder limiet van afmeting of hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtvastheid van de parketvloer niet schaden							Niet toegelaten uitgezonderd blauw en zwarte wormsteken	Vrij	

(1) Op het niet zichtbaar vlak zijn alle mogelijke gebreken zonder limiet van afmetingen of hoeveelheid toegelaten, voor zover ze de sterkte en de slijtvastheid van de parketvloer niet schaden.

(2) Gezond spinhout is toegelaten van de onderkant van het element tot de bovenkant van de tand, zonder rekening te houden met de gestelde limieten voor het zichtbaar vlak.

(3) Meetmethode kwasten volgens EN1310: 1994.

(4) In de Benelux wordt onder ongezonde kwast ook verstaan openingen ontstaan door het volledig of gedeeltelijk uitvallen van een kwast bij het schaven.

(5) Kleurverschillen zijn een subjectief gegeven en moeilijk vast te leggen in meetbare eenheden.