

<b>PRODUCTO</b>	<b>12075</b>
<b>APLICADORES</b>	simHM12 P 100 W simHM12 P 180 W simHM12 I 300 W simHM12 HD 400 W
<b>APLICACIONES</b>	Universal "Baja temperatura".
<b>PROPIEDADES</b>	Adhesivo con coloración clara y baja viscosidad, ideal para aplicación a baja temperatura sobre sustratos sensibles al calor. Puede ser empleado con aplicadores con selector de baja temperatura.
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p><b>Base química:</b> EVA</p> <p><b>Composición:</b> Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)</p> <p><b>Color:</b> Blanco / Translúcido</p> <p><b>Diámetro:</b> Ø 11,40 ± 0,40 mm</p> <p><b>Longitud:</b> 100 / 200 / 300 mm ± 5 mm</p>
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<p><b>Viscosidad (180 °C):</b> 4.000 ± 1.200 cP</p> <p><b>Temperatura de reblandecimiento:</b> 75 ± 3 °C</p> <p><b>Temperatura de aplicación:</b> 120 °C - 180 °C</p> <p><b>Tiempo abierto:</b> 25" - 30" (a 120 °C) 40" - 50" (a 180 °C)</p> <p><b>Tiempo de fijación:</b> 20" (a 120 °C) 30" (a 180 °C)</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Granel 5 / 10 / 20 kg por Caja 600 kg por Pallet
<b>INFORMACIÓN</b>	Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").
<b>REVISIÓN 10 / 2015</b>	

## COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17  
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12  
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es  
www.simes.es

## EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es  
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66  
F +34 948 33 02 53



Management System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 110008007

