INNOCHEM
INDUSTRIAL PIPELINE COATING COMPANY

INNOWRAP 700 REVESTIMIENTO ADHESIVO LÍQUIDO

HS CÓDIGO: 2804.29.100

FICHA TÉCNICA

IW # 700 es la primera parte esencial del sistema de recubrimiento aplicado en frío Innowrap. Es altamente compatible con la formulación de caucho de butilo del revestimiento interno coextruido que proporciona una superficie de revestimiento uniforme y lisa. La superficie de pegajosidad nunca curada del Innowrap 700 proporciona una aplicación fácil y una adhesión completa de la capa interna al acero y al caucho butílico. Se puede aplicar utilizando los siguientes métodos: brocha, rodillos, spray, etc. Disponible en latas de 4 litros, latas de 20 litros y bidones de 200 litros. Innowrap 700 está diseñado para usarse en cualquier superficie de tubería preparada adecuadamente. (Para obtener más información, consulte el Folleto del Procedimiento de Aplicación).

innowrap

USO RECOMENDADO

El material es necesario para la mayoría del sistema de recubrimiento de cinta aplicada en frío Innowrap. Puede usarse para otras cintas si la compatibilidad se confirma a través de nuestro soporte técnico y pruebas de laboratorio.

COMPATIBILIDAD DEL SUSTRATO

Acero, Hierro para Conductos, FBE, PE, PP, Concreto, Acero Inoxidable, otros Metales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICE

SSPC SP-2 Limpieza de Herramientas Manuales

SSPC SP-3 Limpieza de Herramientas Eléctricas

SSPC SP-6 Limpieza Comercial

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material:

MSDS-Innowrap® 700 Liquid Adhesive Coating

APLICACIÓN

Consulte Innowrap® Application Procedures

EMBALAJE

4L, 20L y 200L

PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	700-23		700-30		MÉTODO DE PRUEBA
	Inglés	Métrico	Inglés	Métrico	
Contentido Solido	23% mass		30% mass		ISO 3251
Color	Black		Black		ASTM D1000
Densidad	0.75 g/cc		0.78 g/cc		ISO 2811
Viscosidad	500CP		500CP		ASTM D1200-10
Peso	6.93 lb/gallon	0.83 kg/liter	7.93 lb/gallon	0.95 kg/liter	-
Inflamabilidad	15.8ºF	-9ºC	15.8ºF	-9ºC	ASTM D56-05
Cobertura	9 m^2/liter	365 ft^2/gallon	8 m^2/liter	325 ft^2/gallon	-
Temp. De Almacenamiento	-40ºF ~150ºF	-40ºC ~65ºC	-40ºF ~150ºF	-40ºC ~65ºC	-
Duración*	2 Years		2 Years		-
Pelicula Humeda	4~5 mils	0.10 ~ 0.12mm	4~5 mils	0.10 ~ 0.12mm	-
Modo de Uso	spray, roller, brush		spray, roller, brush		-
Temp. Máx de Operación	185ºF	85ºC	185ºF	85ºC	-

* Sujeto a ser almacenado de acuerdo con nuestras instrucciones de almacenamiento

Innochem garantiza que el producto cumple con su descripción química y física y es apropiado para el uso indicado en la hoja de datos técnicos cuando se usa de acuerdo con las instrucciones escritas de Innochem. Dado que muchos factores de instalación están fuera del control de Innochem, el usuario determinará la idoneidad de los productos para el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con el presente. La responsabilidad de Innochem se establece en los términos y condiciones estándar de venta. Innochem no ofrece ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita. Toda la información contenida en esta hoja de datos técnicos debe usarse como guía y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta hoja de datos técnicos reemplaza todas las hojas de datos anteriores de este producto.