

PRODUKT DATA

HARD HAT® AEROSOLS 2102 HECHTPRIMER

OMSCHRIJVING

RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosol 2102 Sticker is een hechtgrondlaag gebaseerd op een oplosmiddelhoudende acrylaathars.

AANBEVOLEN TOEPASSING

RUST-OLEUM 2102 Sticker wordt gebruikt op verzinkt staal, roestvast staal, aluminium, koper, brons, glas, porselein en andere gladde oppervlakken en kan overschilderd worden met RUST-OLEUM Hard Hat 2100 Deklagen.

RUST-OLEUM 2102 Sticker is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden.

RUST-OLEUM 2102 Sticker wordt gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: transparant
Kleur: blauwig
Drijfgas: dimethylether
Aanbevolen laagdikte: niet van toepassing
VOC-gehalte: 730 g/l

Droogtijden bij 20°C/50% r.v.
Kleefvrij: blijft kleverig
Hanteerbaar: blijft kleverig
Overspuitbaar: na 30 minuten echter binnen 24 uur

Hittebestendigheid: tot 100°C (droog)

Rendement

Theoretisch: 5,5 m² per spuitbus
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Vet, olie, vuil en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen, bijv. met RUST-OLEUM Reiniger/Ontvetter 2900. Oude verflagen geheel verwijderen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden.

Spuit de inhoud vanaf ongeveer 25 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen en weer bewegingen en houd de afstand tot het oppervlak gelijk. Beweeg de bus als de spuitkop ingedrukt is om zakkens te voorkomen. Het materiaal in een enkele, dunne laag aanbrengen, voorkom dikke lagen.

Na gebruik de bus omdraaien en spuitkop 2 - 3 seconden indrukken om ventiel te reinigen.

APPLICATIE CONDITIES

Voor een goed resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en het object boven 0°C.

OPMERKINGEN

Na droging, ca. 30 minuten, zo snel mogelijk overschilderen om vuil-/stofopname in de kleverige laag te voorkomen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUKT DATA

HARD HAT® AEROSOLS 2102 HECHTPRIMER

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu