

TOPFIX

versie: TF 0920091

Eigenschappen

- Zeer goede hechting op vele ondergronden
- Snelle droging
- Zeer snel handvast
- Goed standvermogen
- Leverbaar in twee kleuren: lichtgrijs en zwart
- Goede temperatuurbestendigheid
- Handige duokoker met mixer nozzle welke zorgt voor een nauwkeurige dosering



Omschrijving

Topfix is een tweecomponenten-product dat speciaal ontwikkeld is voor het snel verlijmen van veel verschillende toepassingen. Topfix heeft een uitstekende hechting op verschillende ondergronden zoals, kunststof, metaal, hout, etc. Het product droogt zeer snel, waardoor meestal na 10 minuten het onderdeel weer gebruikt kan worden.

Algemeen

Verpakking	Dubbele patroon 50 ml
Bestelcode (kleur)	1435 (zwart), 1437 (licht grijs)
Artikelcode	07.1435 (zwart), 07.1437 (licht grijs)



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

TOPFIX

versie: TF 0920091

Basis	Tweecomponenten-polyurethaan
Volumieke massa c.q. dichtheid	$\pm 1100 \text{ kg/m}^3$
Consistentie	Pasteus
Hardheid	75 (Shore D)
Trek tot breuk (treksterkte)	$\pm 40 \text{ N/mm}^2$ (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%)	$\pm 25\%$ (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid	$>90^\circ\text{C}$
UV-bestendigheid	Matig. Het ongecoate product wordt beïnvloed door UV-straling en zonlicht. UV-bestendig indien voorzien van toplaag of primers.
Waterbestendigheid	Uitstekend
Oplosmiddelbestendigheid	Uitstekend
Zuurbestendigheid	Goed
Krimp	$< 1\%$ na volledige doordroging
Verwerkingscondities	$+5^\circ\text{C}$ tot $+35^\circ\text{C}$
Soort ondergrond	Diverse ondergronden, zoals kunststoffen, metaal, glas, hout, natuursteen, tegels enz.
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic. In geval van (gerecycleerde) kunststoffen of moeilijke ondergronden als rvs enz. wordt behandeling met Repaplast Primer New Formula aanbevolen.
Methode van aanbrengen	Zorg ervoor dat alle gereedschappen die nodig zijn tijdens de reparatie of verlijming klaarliggen, dit in verband met de snelle droging van Topfix. Plaats de mixernozzle op het dubbele patroon. Spuit bij het eerste gebruik van een nieuwe koker altijd de eerste 2 centimeter uit en gebruik dit niet, dit om een optimale mengverhouding van Topfix te garanderen. Na gebruik de mixernozzle niet verwijderen; deze pas wisselen bij het eerstvolgende gebruik. Verzamel de te verlijmen delen en opruwen of schuren waar de verlijming gaat plaatsvinden. Reinig de delen met Repaplast Cleaner Antistatic. Behandel de delen eventueel met Repaplast Primer New Formula. Verdeel de Topfix met de mixernozzle op de ondergrond en breng de te verlijmen delen zo snel mogelijk maar binnen 10 seconden bij elkaar. Gedurende korte tijd de reparatieplek fixeren tot Topfix voldoende sterkte heeft gekregen. Na 10 minuten is Topfix te bewerken. Bijvoorbeeld frezen, boren, tappen enz.
Kleefvrijheid	50 seconden (Bij een laagdikte van 5mm)
Doorhardingssnelheid	1 uur
Schuurbaarheid	Matig. Na 15 minuten
Overschilderbaarheid	Redelijk. Na ± 60 minuten. Met nagenoeg alle moderne grondlaksystemen en verfsoorten.
Reiniging materialen	Innotec Repaplast Cleaner
Reiniging handen	Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15