

# EASY SEAL XS

versie: ESXS 1020111

## Eigenschappen

- Gemakkelijk verwerkbare afdichtingskit
- Langdurig bestendig tegen vochtige omstandigheden
- Trekt geen draden
- Droog afmesbaar
- Elastisch
- Oplosmiddelvrij
- Schimmelwerend
- UV-bestendig



## Omschrijving

Easy Seal XS is een unieke, blijvend elastische, neutraal uithardende afdichtingkit voor het afdichten van diverse constructie- en aansluitvoegen. Het product is zelfs op uiterst gevoelige ondergronden veilig te gebruiken. Daarnaast is het product oplosmiddelvrij, schimmelwerend en UV-bestendig. De Easy Seal XS heeft een zeer goede hechting op o.a. natuursteen, beton, keramische en geglazuurde tegels, hout, metaal en vele kunststoffen.

De Easy Seal XS Wit is "NSF" geregistreerd. Dit betekent dat het product gebruikt mag worden in de voedingsmiddelenindustrie. Belangrijke kanttekening hierbij is dat deze registratie alleen van toepassing is op de witte kleur.

## Algemeen

Verpakking	Kitpatroon 310 ml
Bestelcode (kleur)	452 (opaque), 452.1 (trijs), 452.2 (zilvergrijs), 453 (wit), 454 (licht grijs), 455 (pergamon), 456 (zwart), 456.2 (RVS), 456.3 (antraciet)
Artikelcode	01.1452 (opaque), 01.1451 (trijs), 01.1449 (zilvergrijs), 01.1453 (wit), 01.1454 (licht grijs), 01.1455 (pergamon), 01.1456 (zwart), 01.1458 (RVS), 01.1448 (antraciet)



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# EASY SEAL XS

versie: ESXS 1020111

<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	± 1010 kg/m <sup>3</sup>		
<b>Consistentie</b>	Pasteus	<b>Oplosmiddelen</b>	Geen
<b>Hardheid</b>	± 25 (Shore A)		
<b>Trek tot breuk (treksterkte)</b>	± 0,52 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53504)		
<b>Rek tot breuk (%)</b>	± 215% (volgens DIN 53504)		
<b>Modulus</b>	± 0,36 N/mm <sup>2</sup> (100% rek) (volgens DIN 53504)		
<b>Terugvering</b>	± 100%		
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40 °C tot +150 °C	<b>UV-bestendigheid</b>	Goed
<b>Waterbestendigheid</b>	Zeer goed		
<b>Oplosmiddelbestendigheid</b>	Goed, bestand tegen diverse oplosmiddelen		
<b>Schimmelbestendigheid</b>	Goed	<b>Standvermogen</b>	Goed
<b>Percentage vaste stof</b>	100%	<b>Krimp</b>	Geen
<b>Verwerkingscondities</b>	+5 °C tot +30 °C		
<b>Soort ondergrond</b>	De meest voorkomende bouwmaterialen, zoals natuursteen, beton, keramische en geglazuurde tegels, hout, metaal, glas en vele kunststoffen.		
<b>Voorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover. Kunststof, poreuze of zeer moeilijke ondergronden dient men eerst met Innotec Seal Guard te behandelen.		
<b>Methode van aanbrengen</b>	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun of Air Sealant Applicator). Eventueel afmeten met Innotec Seal Fluid.		
<b>Bij gebruik in zwem-/waterbassins</b>	De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Gebruik altijd een geschikte primer (bv. Innotec Seal Guard). Indien nodig Innotec Back Fill Foam toepassen om de voeg juist te dimensioneren en/of driepuntshechting te voorkomen. Advies: max voegdiepte = (breedte/3) + 6 mm. Bij onderdompeling moet de Easy Seal XS volledig doorgedroogd zijn.		
<b>Huidvorming</b>	Na ± 10 minuten	<b>Kleefvrijheid</b>	Na enkele uren
<b>Doorhardingssnelheid</b>	± 8 mm / week		
<b>Minimale voegbreedte</b>	3 mm	<b>Maximale voegbreedte</b>	20 mm
<b>Maximaal toelaatbare vervorming</b>	25%		
<b>Overschilderbaarheid</b>	Niet overschilderbaar		
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol		
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water		
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in originele, ongeopende verpakking		
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren		
<b>Batchcodetype</b>	G		
<b>Bijzonderheden</b>	Bij afmessing met Seal Fluid op natuursteen kan als gevolg van de Seal Fluid verkleuring ontstaan. Als gevolg van de voortdurend wisselende waterkwaliteit in zwem- en waterbassins kan de levensduur van Easy Seal XS niet eenduidig worden aangegeven wanneer het product wordt toegepast in zwem- en waterbassins.		


 +31 (0) 53 - 428 29 54  
 +32 (0) 14 - 37 40 45

[WWW.INNOTEC.NL](http://WWW.INNOTEC.NL)  
[WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE](http://WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE)

 +31 (0) 53 - 428 18 04  
 +32 (0) 14 - 37 40 15