

# EASY GASKET

versie: EG 0920091

## Eigenschappen

- Synthetisch rubber
- Eenvoudige applicatie
- Spaarzaam in gebruik
- Afdichting en pakkingmaker
- Temperatuurbestendig
- Goed chemisch bestendig
- Te gebruiken bij bestaande pakkingen
- Snelle droging en uitstekende hechting
- Afdichten en herstellen van rubbers
- Flexibel



## Omschrijving

Easy Gasket is een zeer hoogwaardige en gemakkelijk te verwerken pakkingmaker, geschikt als vervanger en extra afdichter voor allerlei soorten pakkingen. De bus is voorzien van een uniek ventiel waarmee de uitstroomsnelheid te doseren is. Hierdoor is het geschikt voor grotere en kleinere applicaties. Easy Gasket is door zijn basis ook geschikt voor het herstellen of afdichten van rubbers. Easy Gasket is uitstekend chemisch en temperatuur bestendig.

## Algemeen

Verpakking	Tweekamerdrukbus 275 ml
Bestelcode (kleur)	407 (zwart)
Artikelcode	01.1407



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# EASY GASKET

versie: EG 0920091

<b>Basis</b>	Synthetische rubber
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	1040 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Pasteus
<b>Oplosmiddelen</b>	Geen
<b>Hardheid</b>	17 (Shore A)
<b>Trek tot breuk (treksterkte)</b>	1,70 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rek tot breuk (%)</b>	380%
<b>Modulus</b>	0,35 N/mm <sup>2</sup> (100%)
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-50 °C tot +200 °C
<b>Piektemperatuurbestendigheid</b>	270 °C
<b>UV-bestendigheid</b>	Zeer goed
<b>Waterbestendigheid</b>	Zeer goed
<b>Oplosmiddelbestendigheid</b>	Goed
<b>Zuurbestendigheid</b>	Goed
<b>Standvermogen</b>	Zeer goed
<b>Verwerkingscondities</b>	+5 °C tot +40 °C
<b>Soort ondergrond</b>	Metaal, glas, papier, kurk, aluminium, rubber en de meeste kunststoffen
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.
<b>Methode van aanbrengen</b>	Direct uit de verpakking gelijkmatig aanbrengen op één van de te monteren delen. Binnen 5 minuten delen samenvoegen. Handvast draaien. Na 20 minuten op het voorgeschreven aanhaalmoment vastdraaien.
<b>Open tijd</b>	5 minuten
<b>Huidvorming</b>	6 minuten (23 °C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
<b>Kleefvrijheid</b>	8 minuten
<b>Doorhardingssnelheid</b>	2 mm na ± 24 uur
<b>Maximaal toelaatbare vervorming</b>	25%
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren
<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">G</a>
<b>Bijzonderheden</b>	Niet geschikt voor toepassingen waarbij het product wordt ondergedompeld in benzine.



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEK.NL  
WWW.INNOTEK-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15