

AS 1500

versie: AS1500 0920091

Eigenschappen

- Hoogwaardige smering
- Hoog druk- en temperatuurbestendig
- Isolator van metalen
- Corrosie werendheid
- Handzame economische applicatie



Omschrijving

AS 1500 is een zeer hoogwaardig smeervet voor applicaties waarbij een hoge drukbestendigheid vereist is. Zelfs bij extreme temperaturen (1500 °C) wordt een zo optimaal mogelijke noodloop smering verkregen. De unieke verpakking van een tweekamer drukbus met applicatieborstel maakt aanbrengen gemakkelijk. Het product is corrosiewerend en een isolator voor metalen.

Algemeen

Verpakking	Drukbus 200 ml
Bestelcode (kleur)	111 (dark grey)
Artikelcode	03.0111



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

AS 1500

versie: AS1500 0920091

Basis	Lithium 12-hydroxy stearaat
Volumieke massa c.q. dichtheid	1250 kg/m ³
Consistentie	Pasteus
Viscositeit	1,5 (NLGI)
Vlampunt	> 150 °C
Drukbestendigheid	4-kogel-laswaarde: 200kg (volgens IP 239)
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +150 °C
Piektemperatuurbestendigheid	1500 °C
Druppelpunt	+170 °C
Waterbestendigheid	Goed
Zuurbestendigheid	Goed, bestand tegen zwakke zuren
Corrosiewerendheid	Goed (volgens SKF Emscor DIN 51802)
Mechanische stabiliteit	Matig
Penetratievermogen	Matig
Percentage smeermiddel	70%
Tests	Penetratie bij 25°C en 60 slagen: 290-320 ABS-getest en goed bevonden
Verwerkingscondities	-10 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Alle metaalsoorten
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.
Methode van aanbrengen	Direct uit de verpakking aanbrengen op het te smeren deel met behulp van de speciale nozzle met borstel.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	5 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15