

MULTIFLEX COATING SPRAY

versie: MFCS 0920091

Eigenschappen

- Nat in nat overspuitbaar
- Zeer goede hechting
- Vrij van PVC en isocyanaten
- Schuurbaar na droging
- In uitgeharde toestand bestand tegen oplosmiddelen
- Blijvend flexibel
- Schop en stootvast
- Goed mengbaar
- UV-bestendig
- Geluiddempend



Omschrijving

Multiflex Coating Spray is een volledig PVC vrije steenslagbescherming, welke reeds dun aangebracht een roestwerende en geluiddempende werking als resultaat zal opleveren. Multiflex Coating Spray is gemakkelijk te verwerken en in originele fabrieksstructuur aan te brengen. Het product is nat in nat overspuitbaar en is schuurbaar na droging. Daarnaast is het product slagen stootvast en is het goed UV-bestendig.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	129 (grijs), 131(zwart)
Artikelcode	02.1129 (grijs), 02.1131 (zwart)



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

MULTIFLEX COATING SPRAY

versie: MFCS 0920091

Basis	Mengsel van rubbers, harsen en vulstoffen
Volumieke massa c.q. dichtheid	± 970 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen	Mengsel van aromatische oplosmiddelen
Vlampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +80 °C +200 °C kortstondig
UV-bestendigheid	Goed. Lichte verkleuring kan optreden.
Waterbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Goed, na doordroging bestand tegen koolwaterstoffen
Tests	Gitterschnitt: GT0a Steenslagtest: 5B = 25 chips (25-49), Diameter: 1-3 mm
Verwerkingscondities	+15 °C tot +30 °C
Soort ondergrond	Blank metaal en metaal dat is voorbehandeld met primer.
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol.
Methode van aanbrengen	Spuitbus minimaal 2 minuten goed schudden voor gebruik. Spuitafstand ± 20cm. Aanbrengen in egale lagen tot de gewenste structuur is verkregen. Eventueel gebruik maken van de speciale nozzle met het buisje. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog	Na ± 20 minuten (20 °C / 200µ laagdikte)
Doorhardingssnelheid	± 75 minuten (20 °C / 200µ laagdikte)
Aanbevolen laagdikte	250µ (nat)
Schuurbaarheid	Goed, na volledige doordroging
Overschilderbaarheid	Na 10 minuten overspuitbaar met nagenoeg elk oplosmiddelhoudend laksysteem. Bij gebruik van watergedragen lakken dient Multiflex Coating Spray volledig doorgehard te zijn. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15