


GLASS / BODY PRIMER

versie: GBP 0920091

Eigenschappen

- Zorgt voor een uitstekende hechting
- Biedt goede UV-bescherming
- Corrosiewerend en daardoor geschikt voor het bijwerken van beschadigde sponningen
- Sneldrogend



Omschrijving

Glass/Body primer is een zwarte primer voor het verbeteren van de hechting van Metal + Glass Sealer FC op de ruit en de sponning.

Algemeen

Verpakking	Potje 30 ml
Bestelcode (kleur)	441 (zwart)
Artikelcode	02.0441



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

GLASS / BODY PRIMER

versie: GBP 0920091

Basis	Butaan, butyl acetaat en polyurethaan
Volumieke massa c.q. dichtheid	980 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Viscositeit	± 10-15 mPa.s
Oplosmiddelen	Butaan en butyl acetaat
Vlampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +100 °C
Percentage vaste stof	± 35%
Verwerkingscondities	+10 °C tot +30 °C
Soort ondergrond	Glas, keramische rand van voertuigruiten en gelakte ondergrond
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Oude kitlaag wegsnijden tot een dikte van +/- 2 mm. De ruitrand reinigen met Innotec Cleaner/Activator.
Methode van aanbrengen	Bus voor gebruik goed schudden. Aanbrengen met een wattenbolletje op de keramische rand van de ruit. Eventuele beschadigingen aan de sponning ook behandelen met Innotec Glass/Body Primer. Indien er geen oude kitresten op de sponning aanwezig zijn, deze ook reinigen met Innotec Cleaner/Activator en behandelen met Innotec Glass/Body Primer. Minimaal 10 minuten laten drogen
Open tijd	± 30 minuten
Droogtijd	± 10 minuten
Aanbevolen laagdikte	Egale, dekkende laag
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	9 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	HD
Bijzonderheden	Glass/Body Primer heeft een goede UV-bestendigheid in combinatie met een keramische rand van voertuigruiten.



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15