

# ALU FINISH

versie: ALF 0920091

## Eigenschappen

- Sneldrogende, alugrijze spuitlak van fabrieksoriginale kwaliteit
- Uitstekende hechting op nagenoeg alle metalen en diverse kunststof ondergronden
- Vormt na droging een egale, kras- en slijtvaste laag
- Geeft een natuurlijke aluminium uitstraling aan het behandelde oppervlak
- Perfecte spuiteigenschappen voor een professioneel resultaat
- Uitstekende bescherming tegen externe invloeden



## Omschrijving

Alu Finish is een sneldrogende, alugrijze spuitlak van fabrieksoriginale kwaliteit. Het product heeft een uitstekende hechting op nagenoeg alle metalen en diverse kunststof ondergronden en vormt na droging een egale, kras- en slijtvaste laag. Alu Finish zal achteraf een perfecte en natuurlijke aluminium uitstraling aan het behandelde oppervlak geven.

## Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	3107 (alugrijs)
Artikelcode	02.3107



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# ALU FINISH

versie: ALF 0920091

<b>Basis</b>	Acrylaathars
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	734 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Dun vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
<b>Oplosmiddelen</b>	Organisch oplosmiddel
<b>Flampunt</b>	< 0 °C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-25 °C tot +110 °C
<b>UV-bestendigheid</b>	Uitstekend
<b>Waterbestendigheid</b>	Goed
<b>Oplosmiddelbestendigheid</b>	Goed, bij kortstondig contact
<b>Verwerkingscondities</b>	+15 °C tot +30 °C
<b>Soort ondergrond</b>	Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metaallegeringen
<b>Voorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een schuurvlies. Metalen ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover. Onbehandeld metaal voorzien van een grondlaag (Innotec High Volume Primer of Innotec Zinc Coat). Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner en behandelen met Repaplast Primer.
<b>Methode van aanbrengen</b>	Spuitbus voor gebruik goed schudden. Spuitafstand 25-30cm. Aanbrengen in meerdere dunne lagen en tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
<b>Stofdroog</b>	± 5 minuten (20 °C)
<b>Doorhardingssnelheid</b>	Na ± 2 uur (20 °C)
<b>Aanbevolen laagdikte</b>	In meerdere dunne lagen aanbrengen
<b>Overschilderbaarheid</b>	Na ± 2 uur
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren
<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">A</a>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15