

REPAPLAST PRIMER NF

versie: RPNF 0920091

Eigenschappen

- Universeel toepasbaar als kunststofprimer
- Effectieve hechtingsverbeteraar; ook voor vele moeilijke kunststoffen
- Gebruiksklaar, dus gemakkelijk aan te brengen
- Snelle droging
- Uitstekend verder te bewerken



Omschrijving

Repaplast Primer New Formula is een professionele hechtingsverbeteraar voor de meest voorkomende kunststoffen. Het product zal door zijn vernieuwde unieke samenstelling zorgdragen voor een sterk verbeterde hechting. De nieuwe samenstelling zorgt ervoor dat Repaplast Primer New Formula op veel meer moeilijke ondergronden een vele malen betere hechting zal geven. Het product kent een snelle doordroging en heeft een open verwerkingstijd van 24 uur.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	0135 (transparant)
Artikelcode	02.0135



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

REPAPLAST PRIMER NF

versie: RPNF 0920091

Basis	Op polymeer gebaseerde hechtingsprimer
Volumieke massa c.q. dichtheid	700 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
Verwerkingscondities	+10 °C tot +30 °C (max. 80% relatieve luchtvochtigheid)
Soort ondergrond	De meest voorkomende kunststoffen, zoals polypropyleen, polyethyleen, polyurethaan, elastomeermixen, ABS, TPO enz. en moeilijke materialen zoals metaal, rvs, (natuur-)steen enz.
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond schuren of opruwen afhankelijk van de vervolgbewerking. Reinigen met Innotec Repaplast Cleaner.
Methode van aanbrengen	Spuitbus voor gebruik goed schudden. Spuitafstand ± 25cm. Aanbrengen in één dunne egale laag en minimaal 10 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Open tijd	24 uur
Droogtijd	± 10 minuten (20 °C)
Aanbevolen laagdikte	Een dunne, egale laag
Overschilderbaarheid	Uitstekend na droging
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15