

CONSTRUCTION PRIMER

versie: CP 0920091

Eigenschappen

- Professionele beschermer
- Diverse hoogwaardige componenten
- Uniek vlakstraal spuitbeeld
- Hoog vaste stofgehalte
- Snel stofdroog en schuurbaar
- Puntlasbaar
- Overspuitbaar
- Te gebruiken op diverse materialen



Omschrijving

Construction Primer is een loodvrije, één componentige primer voor het gronden en het beschermen tegen corrosie van metaaldelen. Construction Primer heeft een hoge temperatuurbestendigheid (+110°C), is stofdroog na ca. 5 minuten en schuurbaar en overschilderbaar na ca. 20 minuten. Het product heeft een hoog vaste stofgehalte en een uniek vlakstraal spuitbeeld. Daarnaast is het op diverse ondergronden te gebruiken.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	400 (rood), 400.1 (grijs), 400.2 (wit)
Artikelcode	02.0400.9999 (rood), 02.0400.0067 (grijs), 02.0400.0100 (wit)



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

CONSTRUCTION PRIMER

versie: CP 0920091

Basis	Nitro
Volumieke massa c.q. dichtheid	820 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Flampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +110 °C
UV-bestendigheid	Goed - Lichte verkleuring kan optreden.
Waterbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Goed
Verwerkingscondities	+15 °C tot +30 °C
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol. Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner en behandelen met Repaplast Primer.
Methode van aanbrengen	Spuitbus minimaal 2 minuten goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 25cm. In meerdere dunne kruislagen aanbrengen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 5 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog	± 5 minuten (20 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid	60 minuten (20 °C / 30µ laagdikte)
Aanbevolen laagdikte	30µ
Schuurbaarheid	Na ± 15 minuten (20 °C)
Overschilderbaarheid	Na ± 20 minuten (20 °C). Met nagenoeg alle moderne laksystemen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15