



Zink spray type Nr. 171



Zink spray Nr. 171 hecht op staal en ijzer oppervlaktes door middel van een electrochemische reactie en zorgt voor een flexibele beschermende laag. Dit geeft de oppervlaktes een actieve kathodische corrosie bescherming.

Toepassing

- Ter voorkoming van corrosie en oxideren
- Voor het repareren van beschadigde galvanisch behandelde oppervlaktes
- Om koud te galvaniseren in plaats van warm
- Te gebruiken als een primer
- Repareren van gegalvaniserende onderdelen
- Als bodem bescherming
- Voor stalen deuren, garage deuren, buitenbuis systemen en auto onderdelen
- Als grondlaag voor auto onderdelen

Eigenschappen

- Gladde en homogene film
- Snel drogend
- Over lakbaar
- Puntlas compatibel
- Electrisch geleidend
- Bestand tegen vrieskou
- Langdurige corrosie bescherming
- Weerbestendig
- Kan 2 jaar opgeslagen worden
- Geen markering conform ARBStoffVO
- Geen gevaren klasse conform VBF
- Afgesluisd met koolwatersof drijfmiddel (brandbaar)
- Fluor carbon vrij

Basis

- Mix van epoxyacrylaat, drijfmiddel, oplosmiddel en zink stof

Kleur

- Zink stof grijs

Opmerking

- Zink spray No. 171 is niet conform de levensmiddelen normen en de constructie materiaal normen uitgave 8/76 van het instituut voor constructie technologie.
- Zink spray kan met verschillende lakken worden behandeld na 15 – 30 minuten (harsen, acrylaten, nitro).

Let op!

- De houder staat onder druk. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven de 50°C
- Niet tegen vlammen of gloeiende onderdelen sprayen
- Vlambaar
- Na gebruik de houder niet openen of verbranden

Technische data

	Waarde	Normen
Zuiverheid van het zink	99 %	–
Zink gehalte na drogen	94.8 %	DIN 50976
Hittebestendig	tot en met 500 °C	–
Dichtheid (bij 20 °C)	1.09 g/ml	–
Behandelbaar oppervlak	2.8–7.2 m ²	–

Type	Inhoud ml	Art. Nr.
Zink Spray No. 171	400	124030