

Rockpanel Tack-S

ELASTISCH LIJMSYSTEEM

VOORDELEN

- Oplosmiddel- en isocyaanavrij
- Duurzaam hoog-elastisch met optimale spanningsverdeling
- Goede vocht- en weersbestendigheid

PRODUCT

Rockpanel Tack-S is een elastisch lijmsysteem, speciaal ontwikkeld voor de verlijming van Rockpanel plaatmateriaal.

TOEPASSING

Het product is geschikt voor de verlijming van (uitsluitend) Rockpanel plaatmateriaal voor: gevelbekledingen, boeiboorden, dakranden, plafonds en luifels.

EIGENSCHAPPEN ROCKPANEL TACK-S

- Oplosmiddel- en isocyaanavrij.
- Duurzaam hoog-elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Gemakkelijk verspreikbaar.

CERTIFICERING

- Opgenomen in de Europese Goedkeuring (European Technical Approval) ETA 07/0141 van Rockpanel® platen.
- Opgenomen in IKOB-BKB CERTIFICAAT NL-aansluitingsdocument bij de ETA-07/0141, no IKB1718.
- Verlijmd Rockpanel platen, van het type Colours of AG 8mm, vallen in de Europese brandklasse B-s2, d0.

ROCKPANEL LIJMSYSTEEM

Het systeem bestaat uit de volgende componenten.

- Rockpanel Tack-S: lijm.
- Primer MSP: primer voor de rugzijde van het Rockpanel plaatmateriaal.
- Liquid 1: reiniger voor de oppervlakte van Rockpanel stroken (type Colours).
- Prep M: primer voor de oppervlakte van de aluminium draagconstructie.
- FoamTape: montageband voor de fixatie en dient tevens als afstandhouder.

INFORMATIE VOOR DE VERWERKER

1. Voorbehandelen aluminium profielen

Bij aluminium draagconstructies dient Simson Prep M opgebracht te worden met een schone, pluisvrije en



stofvrije kleurloze doek of tissue. Begin met verlijmen na een droogtijd van 10 minuten

2. Voorbehandelen oppervlak Rockpanel stroken

Reinig de oppervlaktes van de 8 mm Rockpanel Colours stroken met een schone, pluisvrije en stofvrije kleurloze doek of tissue die bevochtigd is met Liquid 1.

3. Primeren Rockpanel plaat

Gebruik Simson Primer MSP om de lijmzijde van de plaat voor te behandelen met de speciale applicatieset met rollers (dus niet direct uit de verpakking). Eén laag primer is voldoende. Meerdere lagen zijn niet toegestaan. Verwijder bij Rockpanel Colours (dampdoorlatend) de beschermfolie van de voorzijde van de plaat voor het primeren. De platen niet horizontaal (liggend) maar verticaal (rechttopstaand) primeren, om te voorkomen dat het oplosmiddel uit de primer te diep in de panelen trekt en de coating aan de voorzijde kan verweken. De plaat over de volle lengte en in ruime banen van 100-150 mm voorbehandelen met deze primer. Als minimale droogtijd van Primer MSP, 60 minuten aanhouden.

4. Aanbrengen montageband

Breng de Bostik FoamTape na het drogen van de primers en reinigers uitsluitend verticaal en ononderbroken aan op de draagconstructie. FoamTape aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape ook rekening met de afmeting en de functie van de draagstijlen, de afmetingen van de Rockpanel plaat en de nodige ruimte voor de Rockpanel Tack-S. Na aanbrengen van de tape de schutlaag niet direct verwijderen.

5. Aanbrengen Rockpanel Tack-S met speciale tuit

Breng Rockpanel Tack-S uitsluitend verticaal en ononderbroken aan, nadat de FoamTape is aangebracht. Gebruik hiervoor handof luchtpistolen. Gebruik de speciale tuit, zodat een driehoekslijmrijl met hoogte van ongeveer 9 mm kan worden aangebracht. Eventueel tegenover de fabrieksmatige V-insnijding de tuit schuin afsnijden ten behoeve van een schuine werkhoeck.

6. Plaatsen Rockpanel plaat

Verwijder de bescherming van de FoamTape. De Rockpanel plaat dient uiterlijk 10 minuten na het aanbrengen van de lijm geplaatst te worden. Plaats de plaat door deze zacht aan te drukken en eventueel te corrigeren. Voordat de Rockpanel plaat de FoamTape raakt is dit nog mogelijk. Gebruik voor het goed positioneren van de plaat eventueel afstandhouders, steunblokken of een horizontale stelregel. Gebruik eventueel een glasklem om de grip te verbeteren. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient deze te worden aangedrukt, bijvoorbeeld met een rechte regel waardoor ook de FoamTape volledig door de rug van de plaat wordt geraakt. Door het nadrukken met een regel worden "buien" tegengegaan. Corrigeren is nu niet meer mogelijk. Bij plafond- of luifel toepassing kan normaal gesproken de FoamTape de panelen dragen, maar geadviseerd wordt om een tijdelijke onderstempeling toe te passen, waarbij indrukken van de FoamTape moet worden voorkomen.

7. Reinigen

Verwijder verse primer- of lijmresten op de Rockpanel plaat met Simson Reiniger Liquid 1. Gebruik hiervoor een schone, pluizen stofvrije kleurloze doek of tissue.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Meer dan 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(e)fore mm/jj.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com verkrijgbaar.

Artikelnummer

30131414
30601078

EAN code

8713572031335
8713572033841

Verpakking

patroon 290 ml
worst 600 ml

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Technische kenmerken	
Type	1-component, elastisch
Shore A	40
Soortelijke massa	1,3 gram/ml
Huidvorming (begin)	15 minuten (bij 20°C/RV 50%)
Doorhardingssnelheid	ca. 2-3mm/24 uur (bij 20°C/RV 50%)
Rek bij breuk	200 % (DIN 53504/ISO 37)
Temperatuurbestendigheid	-40/+100°C
Verwerkingstemperatuur	+5/+35°C
Kleur	wit
Opslagstabiliteit	Koel (tussen +5 en +35°C) en droog bewaren. Minstens 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking.
Kleur	wit
Verpakt per	12 - 290 ml patroon 20 - 600 ml worst

Voor het verspuiten van Rockpanel Tack-S wordt voor ieder patroon een speciale tuit meegeleverd. Hiermee wordt een driehoeksril aangebracht met een breedte van 9 mm en een hoogte van 9 mm. De tuit voorkomt luchtinsluiting en onnodig lijmverlies.

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 1 717



Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be