

Materiaal

Eencomponent afdichtingskit op basis van polysiloxanen, polymerisatie door luchtvochtigheid.

Uitvoering

310 ml koker (20 stuks/doos)

Kleuren

transparant

wit

trijts

grijs

zwart

Andere kleuren op aanvraag.

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Reactiesysteem		azijnzuur
Volumieke massa	DIN 52451	ca. 0,98 g/cm ³
Huidvorming ¹⁾		na ca. 25 minuten
Doorharding ¹⁾		ca 2 - 3 mm/dag
Volumeverandering	ISO 10563	ca. 15%
Vervorming (MTV)		20%
Shore-A-hardheid	DIN 53505	18
E-modulus (100%)	DIN EN 28340	0,36 Mpa
Treksterkte	DIN 53504	0,6 N/mm ²
Herstelvermogen	DIN EN 27389	95%
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C ²⁾
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +100°C
Houdbaarheid		18 maanden

1) bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

2) temperaturen onder +5°C kunnen de doorharding vertragen

Voorbereiding

- De ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Ondergronden als glas, glazuur, keramiek, email, porselein en verf behoeven geen primer. Voor andere ondergronden de primertabel raadplegen, vooraf hechtproeven nemen.

Verwerking

- De siliconenkit zonder luchtopsluiting in de voeg aanbrengen. Voeg geheel uitvullen.
- Afmetten van de kit met een geschikte spatel. Eventueel kan illbruck Gladmaker gebruikt worden.
- Het afmetten dient voor de huidvorming van de kit te gebeuren.

Reiniging

Niet ge vulkaniseerde kit kan met illbruck Reiniger verwijderd worden. Doorgehard materiaal kan alleen mechanisch met hiertoe geschikt gereedschap verwijderd worden.



GS241

SANITAIRKIT



Toepassingsgebied

Geschikt voor voegen in de bouw- en sanitairsector, zoals bijvoorbeeld aansluitvoegen bij wastafels, douches en (kunststof)baden, voegen bij tegels en aanrechtbladen en aansluitvoegen rondom kozijnen.

Producteigenschappen

- Extra duurzaam
- Santair ingesteld
- Hoge duurzame elasticiteit
- Resistent tegen de gangbare schoonmaakmiddelen
- Verouderings- en weerbestendig
- Blijvend elastisch

GS241

SANITAIRKIT



Belangrijke aanbevelingen

GS241 verdraagt geen verf en is ook niet geschikt voor aquariumbouw, niet direct in contact brengen met levensmiddelen, farmaceutische en medicinale producten.

Bij het bepalen van de voegafmeting moet de voeg zo gekozen worden dat de MTV

(maximale toelaatbare vervorming) van de siliconenkit niet overschreden wordt. Rugvullingen dienen met GS241 verdraagzaam te zijn. Niet geschikt zijn olie, teer en bitumineuze rugvullingen zoals materialen op rubberbasis, chloropreen of EPDM basis.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanraking met ogen en huid vermijden.

Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.

Verdere informatie: zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco

illbruck organisatie.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl