

Interflon Grease MP2/3

Universeel “heavy-duty” smeervet

Productomschrijving

Hoogwaardig, universeel toepasbaar “heavy-duty” smeervet met MicPol® Technologie. Voor algemene vetsmering van langzaam tot snel bewegende machinedelen van industriële machines, werk- en voertuigen bij vrijwel alle soorten belastingen en omgevingstemperaturen.

Voor uitstekende (lager)afdichting en veel langere smeerintervallen. Zeer goed bestand tegen water, chemicaliën en andere veel voorkomende industriële vervuiling. Geschikt voor lange smeerintervallen dankzij zijn extreem hoge bescherming tegen oxidatie. Geschikt voor gebruik in automatische smeertoestellen.

Interflon Grease MP2/3 is opgenomen in de lijst door de NSF conform DIN V 10517 voor gebruik op apparatuur en machine onderdelen in de voedingsindustrie op plaatsen waar geen mogelijkheid bestaat dat het smeermiddel of het gesmeerde onderdeel in contact komt met voedsel (NSF-H2), met registratienummer [144639](#).

Toepassingen

Universeel smeermiddel voor een groot aantal toepassingen zoals bijvoorbeeld: algemene smering van lagers, open tandwielen en transmissies, assen, geleidingen, elektromotoren, ventilatoren, kroonwielen, spindels, gewrichten, kleppen, penbusverbindingen en vele andere langzaam tot snel bewegende machinedelen.

Voordelen

- Zeer duurzaam universeel smeervet voor algemeen gebruik
- Met MicPol® Technologie voor veel langere levensduur
- Verhindert het binnendringen van water, stof en vuil
- Beschermt tegen roest en corrosie
- Bestand tegen extreem hoge (schok)belastingen

Gebruiksaanwijzing

Verwijder resten van vervuiling en oud smeermiddel zo goed mogelijk alvorens dit product toe te passen.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

Zie onze huidige artikellijst.

Transportgegevens

Zie veiligheidsinformatieblad.

Interflon Grease MP2/3

Universeel “heavy-duty” smeervet

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van minerale oliën, lithium complex verdikker, additieven en MicPol®.	
Kleur	Lichtbruin	
Geur	Olieachtig	
Density @ 20°C	0.92 g/cm ³	
Dynamic viscosity @ 20°C	950 Pas	ASTM D2983
NLGI grade	2-3	ASTM D217
Penetratie na 60 slagen	265	ASTM D217
Penetratie na 100.000 slagen	280	ASTM D217
Rolstabiliteit	+ 8 mm	DIN 51804
Druppelpunt	> 280°C	DIN 51801
Basisolie viscositeit @ 40°C	185 cSt	ASTM D445
SKF Emcor gedestilleerd water	0-0	DIN 51802
Koper corrosie	1a	ASTM D4048
Water uitwassing	2%	ASTM D1264
Waterbestendigheid	1-90	DIN 51807
4-kogel vastlas belasting	400 kg	ASTM D2596
Dn-factor	680.000	
Laagste gebruikstemperatuur	-30°C	
Hoogste gebruikstemperatuur	145°C	
Vetcodering	KPF2/3N-30	DIN 51825
Oxidatie bestendigheid	14 kPa	DIN 51808
Houdbaarheid*	4 jaar	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking.

De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productie toleranties en vertegenwoordigen geen specificaties. Er worden geen variaties in product prestaties verwacht tijdens standaard productieprocessen. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. +31 (0) 165 553 911 / www.interflon.com

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon®/MicPol® is een geregistreerde handelsnaam van Interflon BV.