

Interflon Lube EP

Droge smeerolie voor zwaar belaste overbrengingen

Productomschrijving

Sterk penetrerend smeermiddel met MicPol® Technologie met langdurige werking geschikt voor hoge belastingen. Met Interflon Lube EP gesmeerde kettingen blijven soepel werken ook nadat de smeerlaag aan de buitenzijde volledig is verdwenen. Bij regelmatig smeren van kettingen met Interflon Lube EP kan de levensduur van kettingen tot 5 maal worden verlengd.

Toepassingen

Voor smering en bescherming van zwaarbelaste kettingen en geleidingen van o.a. transportbanden, zware heftrucks, industriële installaties, waaronder hijskettingen, grondkettingen etc. Voor smering en bescherming van staalkabels, scharnieren, spindels, geleidingen en andere zwaarbelaste onderdelen.

Voordelen

- Minder slijtage
- Geen stick-slip
- Geen vuilaanhechting
- Waterbestendig
- Sterk penetrerend
- Goede corrosiewering
- Langdurige werking
- Lost roest op

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik schudden of oproeren afhankelijk van de verpakkingsgrootte. Onderdelen reinigen met een oplosmiddel of alkalische reiniger. Schudden voor gebruik. Spuit Interflon Lube EP op onderdelen en laat deze inwerken.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

Zie onze huidige artikellijst.

Transportgegevens

Zie veiligheidsinformatieblad.

Interflon Lube EP

Droge smeerolie voor zwaar belaste overbrengingen

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van minerale en plantaardige oliën, oplosmiddel, additieven en MicPol®.	
Kleur	Geel-bruin	
Geur	Olieachtig	
Dichtheid bij 20°C	0.86 g/cm ³	
Dynamische viscositeit @ 20°C	87 mPas	ASTM D2983
Kinematische viscositeit @ 40°C	26 cSt	ASTM D445
Stolpunt	<-43°C	ASTM D97
Laagste gebruikstemperatuur	-43°C	
Hoogste gebruikstemperatuur*	170°C	
Wrijvingscoëfficiënt	0.02-0.06 (MicPol®)	
Dielectrische sterkte	160 kV/cm	IEC 60156
Geleidbaarheid	>2000 pS/m	ASTM D2624
Biologische afbreekbaarheid	51%	OECD 301F
Houdbaarheid**	4 jaar	

* Hoogste gebruikstemperatuur na uitdampen van oplosmiddel.

** Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking.

De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productie toleranties en vertegenwoordigen geen specificaties. Er worden geen variaties in product prestaties verwacht tijdens standaard productieprocessen. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands

Tel. +31 (0) 165 553 911 / www.interflon.com

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon®/MicPol® is een geregistreerde handelsnaam van Interflon BV.