



Beschermcoating Extra RM 782

Extra robuuste polymeerafwerklaag voor waterbestendige vloeren. Uitstekende dekkraft, hechting, slip- en slijtvastheid. Verhoogde bestendigheid tegen alcohol en desinfectiemiddel.



Eigenschappen

- zorgt dat vloerbedekkingen eruit blijven zien als nieuw
- zeer economisch, eenvoudig aan te brengen, lange onderhoudsintervallen
- zeer grote dekkraft dankzij zeer hoog gehalte vaste stoffen; 1 tot 2 lagen volstaan
- grote dekkraft, ideaal voor gebruik op absorberende en oude, versleten vloeren
- zeer korte droogtijd
- zeer duurzaam dankzij hoge schurings- en stootbestendigheid en uitstekende bescherming tegen markeringen (bijv. van schoenzolen)
- verhoogde weerstand tegen reinigingsmiddelen op alcoholbasis en desinfectiemiddelen
- uitstekende hechting aan vloerbedekkingen
- voor gebied met veel verkeer en intensief gebruik (bijv. werkplaats of industrie, ziekenhuizen, scholen)
- slipweerstand in overeenstemming met DIN 51131 en DIN EN 13893 (afhankelijk van vloerbedekking)
- eenvoudig opnieuw te polijsten

Toepassingsvelden:

Gebouwreiniging:	Vloerreiniging
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk:	Vloerreiniging
Industrie:	Vloerreiniging
Gemeente:	Vloerreiniging
Retail:	Vloerreiniging
Hotels, gastronomie, catering:	Vloerreiniging

Toepassing

- handmatig
- Éénschijfsmachines

pH



Toepassing:

Coating

- Het oppervlak moet vrij zijn van resten bescherm laag en vuil (pH 7-8,5). Het oppervlak moet droog zijn.
- Kantel de verpakking in een cirkelvormige beweging.
- Het product niet aanlengen of mengen met andere producten.
- Aan te brengen hoeveelheid is afhankelijk van absorptievermogen en type vloer: 1e laag: ongeveer 25 - 45 ml/m², 2e laag: ongeveer 20 - 30 ml/m². Rendement afhankelijk van gebruikte hoeveelheid.
- Verspreid het product gelijkmatig, spaarzaam, snel en overlappend (nat op nat) met een mop.
- Laat volledig droog worden voor aanbrengen van volgende laag (ongeveer 30 minuten, afhankelijk van vochtigheid en temperatuur).
- Herhaal zo nodig (1 tot 2 lagen aanbevolen). Breng product kruiselings aan.
- Begaanbaar na volledig drogen (ongeveer 3 uur).
- Normaal verkeer mogelijk na ongeveer 24 uur.
- Volledig uitgehard na ongeveer 14 dagen.

Richtlijnen voor gebruik:

- Niet aanbrengen op watergevoelige oppervlakken.
- Niet gebruiken op hout of onverzegelde parketvloeren.
- Voer een hechttest uit op in de fabriek behandelde vloeren.
- Vorstvrij opbergen
- Alleen bewaren in originele verpakking tussen 5 en 30°C.
- Schenk productresten niet terug in verpakking.
- Sluit verpakking direct na gebruik.
- Maak de reinigingsmachine schoon na gebruik.

Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Quick Start
- Testverslag over anti-slipeigenschappen conform DIN 51131 en DIN EN 13893
- Expertise relating to anti-slip properties according to DIN 51131 and DIN EN 13893
- Testverslag over slipweerstand in overeenstemming met DIN V 18032-2:2001-04

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverdunding:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Coating		Onverdund		15-25 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701