

VERIMOR®

TESTINKT VOOR HET OPSPOREN VAN SCHEUREN.



3. Oppervlak gelijkmatig en dun met Devmor inspuiten (afstand ca. 20cm).
4. In geval van scheurtjes worden deze na enkele minuten als felrode lijnen tegen de witte achtergrond van de ontwikkelaar zichtbaar.
5. De ontwikkelaar vervolgens verwijderen met de Primor.

Vlekken/resten: Vlekken verwijderen met Griffon Primor.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. Ca. 15 minuten.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur: Rood

Viscositeit: Vloeibaar

Dichtheid: ca. 0.62 g/cm³

Bijzondere specificaties:

Penetratietijd: zie tabel.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed afgesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Rode kleurstof voor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) in metalen en niet poreuze kunststoffen.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) zoals hardingsscheuren, vermoeiingsscheuren, poreusiteiten, slijpscheuren, lasfouten en andere oppervlakdefecten in metalen en niet poreuze kunststoffen.

Gebruiken in combinatie met Griffon Primor en Devmor.

EIGENSCHAPPEN

- Chloridevrij
- Goed bevochtigend vermogen
- Rood

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

Gereedschap: Gebruiken i.c.m. Griffon Devmor en Griffon Primor.

VERWERKING

Verbruik: S spuitbus 300 ml goed voor ong. 15 m²

Gebruiksaanwijzing:

S spuitbus goed schudden voor gebruik. 1. Oppervlak gelijkmatig en dun met Verimor inspuiten (afstand ca. 20cm) en dit 15 minuten in het oppervlak laten indringen.

2. Vervolgens de aangebrachte Verimor volledig verwijderen met Primor of water.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.